

BODEN UND WAND

BALKONBESCHICHTUNGEN

	Sika Concrete Primer	Sikafloor-415	Sika PU Accelerator
Basis	Polyurea	1-KPUR, lösemittelhaltig	Katalysator
Einsatz	Grundierung für Sikafloor-415	Balkonbeschichtung	Schnellhärter für Sikafloor-415
Topfzeit bei 20 °C	ca. 1 Stunde	abhängig von Luftfeuchte	abhängig von Luftfeuchte
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C	+10 °C bis +30 °C	+2 °C bis +30 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 80% r.F.	min. 35% r.F., max. 80% r.F. (unter +20 °C: min. 45% r.F.)	min. 35% r.F., max. 80% r.F. (unter +20 °C: min. 45% r.F.)
Schichtdicke	-	je nach System	systemabhängig
Verarbeitung	von Hand	von Hand	von Hand
Leistung pro m ²	●●●	●●●	●●●

	Sikafloor-416 MAT	Sikafloor-400 N Elastic	Sikafloor-410
Basis	1-K PUR, lösemittelhaltig	1-K PUR, lösemittelhaltig	1-K PUR, lösemittelhaltig
Einsatz	Versiegelung transparent auf Sikafloor-415	Balkonbeschichtung	Versiegelung transparent auf Sikafloor-400
Topfzeit bei 20 °C	abhängig von Luftfeuchte	ca. 20 Min.	ca. 60 Min.
Verarbeitungstemperatur	+2 °C bis +30 °C	+10 °C bis +30 °C	+10 °C bis +30 °C
Luftfeuchtigkeit	min. 35% r.F., max. 80% r.F. (unter +20 °C: min. 45% r.F.)	max. 80% r. F.	max. 80% r. F.
Schichtdicke	-	je nach System	-
Verarbeitung	von Hand	von Hand	von Hand
Leistung pro m ²	●●●	●●●	●●●

Legende:

● mittel ●● gut ●●● sehr gut