



**Sika<sup>®</sup> Cosmetic**

**Mortier cosmetic  
pour surfaces en béton**



## Mortier cosmétique

### Sika® Cosmetic-L / -D / -R

Mortier cosmétique clair, foncé et rapide. Mortiers R2 monocomposants, à base de ciment et enrichis de matières synthétiques qui satisfont aux exigences des normes actuelles.

On rencontre tous les jours des dommages survenus sur des ouvrages en béton neufs ou existants. Provoqués par les mouvements de coffrage durant le processus de durcissement, lors du transport ou de l'utilisation, les pores, nids de gravier ou angles brisés ne sont pas une rareté. Nos nouveaux mortiers cosmétique qui peuvent être appliqués en couches plus épaisses par rapport aux produits courants sont la solution idéale et économique.

### Emploi

- Convient particulièrement comme mortier cosmétique à couleur ajustable pour la réparation de petits dommages locaux du béton (arêtes endommagées, angles abîmés, pores, nids de gravier)
- Comme enduit de ragréage pour lisser ou égaliser les surfaces irrégulières (seulement -L et -D)
- Les variantes -L et -D peuvent être mélangées à souhait pour obtenir la teinte parfaite
- La variante rapide -R permet de terminer les travaux de cosmétique du béton encore plus rapidement

### Avantages

- Possibilité de réparations locales jusqu'à 20 mm
- Application en surface (-L et -D) jusqu'à 2 mm sans fissures
- Consistance adaptable à souhait suivant la quantité d'eau ajoutée
- Gâchage uniquement avec de l'eau
- Mise en oeuvre simple et aisée
- Bonne adhérence au support et évolution rapide des résistances
- Résiste au gel et aux sels de déverglaçage

### Autres indications

	Sika® Cosmetic-L / -D	Sika® Cosmetic-R
<b>Délai de mise en œuvre (23 °C)</b>	Env. 30 min.	Env. 15 min.
<b>Consommation par m<sup>2</sup> et mm</b>	1,6 kg poudre	1,7 kg poudre
	La consommation de matière dépend de la rugosité du support et de la méthode d'application.	
<b>Conditionnement</b>	Seau de 12 kg (21×12) Sac de transport de 12 kg (99×12) Sac de 25 kg (40×25)	Seau de 12 kg (21×12) Sac de transport de 12 kg (99×12)
<b>Stockage</b>	En emballage d'origine non entamé, stocké à des températures entre +5 °C et +25 °C: 9 mois à partir de la date de production. Protéger de l'humidité.	
<b>Nature du support</b>	Enlever soigneusement toutes les impuretés de la surface. Le support doit être exempt de pellicule de ciment, de particules friables ou adhérent mal. Bien humidifier le support jusqu'à saturation capillaire avant l'application.	
<b>Application</b>	Suivant la consistance souhaitée, appliquer à la spatule, à la truelle ou à la taloche. Ribage à la taloche, à l'aide d'un platoir ou d'une éponge.	

### Couleurs


- Gris clair
- Gris foncé
- Mélangé



### Rapport de mélange

Sika® Cosmetic-L / -D	Par kg de poudre	Par seau de 12 kg	Par sac de 25 kg
Comme mortier cosmétique	0,18 l/kg	2,16 l/12 kg	4,5 l/25 kg
Comme enduit de ragréage	0,20 l/kg	2,40 l/12 kg	5,0 l/25 kg

Sika® Cosmetic-R	Par kg de poudre	Par seau de 12 kg
Comme mortier cosmétique	0,19 l/kg	2,25 l/12 kg





## Know-how

# L'expérience du chantier chez votre distributeur

Votre partenaire régional du commerce spécialisé Sika

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.



**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurich  
Suisse  
Tel. +41 58 436 40 40  
Fax +41 58 436 45 84  
[www.sika.ch](http://www.sika.ch)

**Innovation & Consistency** | since 1910