



SikaScreed®-60 Binder

LIANT TERNAIRE POUR CHAPES HAUTES PERFORMANCES

- Rapide, sécurisé, maîtrisé
- Classe de chape CT-C50-F6 possible avec un rapport de mélange de 1:5
- Pour chapes à faible retrait (classe de retrait SW1)
- Durées de mise en œuvre et de prise indépendantes de la température, dans une plage de 5 – 30 °C
- Rapidement recouvrable avec les résines Sikafloor® dès 24 heures
- EMICODE EC1^{PLUS}: Très faibles émissions
- Utilisable aussi bien dans les halls industriels que dans la construction résidentielle!

SikaScreed®-60 Binder

Liant ternaire à faible retrait pour chapes apparentes caractérisées par des temps de mise en œuvre et de prise indépendants de la température.



DESCRIPTION DU PRODUIT

Liant ternaire pour la réalisation de chapes apparentes à faible retrait et à haute résistance. La formulation permet des temps de mise en œuvre et de prise constants, indépendants de la température, pour la chape réalisée, dans une plage de 5 à 30 °C. Un rapport de mélange liant/sable de 1:5 permet déjà d'obtenir une qualité de chape de classe CT-C50-F6 selon la norme DIN EN 13813.

EMPLOI

SikaScreed®-60 Binder est destiné exclusivement à une application par des professionnels.

- Assainissement de grandes surfaces de revêtements industriels soumis à de fortes sollicitations mécaniques
- Chapes de qualité supérieure, chauffées ou non, sur couche isolante ou couche de séparation dans les bâtiments commerciaux et industriels
- Zones exposées en permanence à l'humidité
- Pour l'extérieur (avec revêtement ad hoc Sikafloor® en cas d'exposition au gel et aux sels de déverglaçage)
- Également utilisable pour la construction résidentielle
- Épaisseurs de couche de 10 à 160 mm (selon la fraction de sable et l'application)

AVANTAGES

- Classe de chape CT-C50-F6 déjà possible avec un rapport de mélange 1:5 (DIN EN 13813)
- Idéal pour les chapes plastiques rigides avec une praticabilité rapide et un long temps de lissage
- Temps de mise en œuvre et de prise indépendants de la température
- Résistance initiale élevée
- Utilisation universelle
- Résistant au gel
- Insensible à l'humidité (zones humides en permanence)
- Longues distances de pompage possibles
- Résistance à la température de -30 °C à +80 °C
- Rapidement recouvrable avec les résines Sikafloor® dès 24 heures

CONSOMMATION DE LIANT

~ 290 – 450 kg/m³

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

EMICODE EC1^{PLUS}: Très faibles émissions

CERTIFICATS

- Classement de protection incendie A1_{fl} selon EN 13501-1
- Classe de retrait 1 (SW1) selon DIN 18560-1

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez toujours consulter la fiche de données techniques actuelles des produits utilisés. Nos conditions générales de vente actuelles sont applicables.



SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
+41 58 436 40 40
www.sika.ch

BUILDING TRUST

