

# INFLUENZARE LA RESISTENZA INIZIALE

La resistenza iniziale si riferisce alla resistenza a compressione del calcestruzzo dopo un certo periodo di tempo. Questo periodo necessario dipende dall'applicazione. In generale, l'applicazione avviene entro le prime 24 ore dalla produzione.

## PARAMETRI CHE INFLUENZANO LA RESISTENZA INIZIALE DEL CALCESTRUZZO

Parametri	fattori d'influenza
Tipo di cemento	+++
Contenuto di cemento	++
Additivi	+/-
Contenuto d'acqua	+
Fluidificante/superfluidificante	+/-
Accelerante	+++
Temperatura (ambiente, calcestruzzo, substrato)	+++
Post-trattamento	+/-
Aggregati	+