COSTRUZIONE DI GALLERIE

COSTRUZIONE DI GALLERIE

PANORAMICA GUNITI PRONTI ALL'USO

	Sika Shot-3	Sika Rock Shot-3	Sika Rock Gunit-4	Sika Rock Gunit BE-4	Sika Rock Gunit-8	Sika Rock Gunit BE-8	Sika Rep Gunit-4	SikaCem Gunit-4
	consolidamento e da impermea- bilizzazione altamente	consolidamento e da impermea- bilizzazione fortemente	all'uso non accelerata	pronta all'uso	all'uso non accelerata	pronta all'uso	all'uso non accelerata	all'uso non accelerata
Genere	accelerata	accelerata						
Gunite da consolidamento	+	+	+	+	+	+		
Gunite da impermeabilizzazione	+	+	т —	т —	т —	т —	+	+
•	_	т						
Gunite da ripristino Caratteristiche malta fresca							+	+
Senza alcali accelerato	+	+		+		+		
Affinata con silicafume							+	
Affinata con sostanze sintetiche								+
Campi d'applicazione								
<u>J1</u>	+	+	+	+	+	+	+	+
J2	+	+		+		+		
J3	+	+						
Contro l'acqua in leggera pressione	++	+						
Impermeabilizzazione (preliminare) in presenza di forte pressione d'acqua	++	+						
Impermeabilizzazione permanente a strato sottile								+
Spruzzatura di canali di drenaggio Aliva	+	+						
Possibilità di trattamento successivo			+		+		+	+
Risanamento di gallerie	+	+					+	+
Sistemi di spruzzo a secco	+	+	+	+	+	+	+	+
Caratteristiche allo stato indurito								
Resistente al gelo	++	++	+	+	+	+	++	+
Resistente ai sali di disgelo	++	++					+	+
Resistente ai solfati								
Adesione al sottofondo	buona	buona	buona	buona	buona	buona	buona	buona
Impermeabilità	alta	alta	normale	normale	normale	normale	alta	alta
Modulo E (statico) [N/mm²]	30000	30000	28000	30000	30 000	30 000	30 000	21000
Resistenza alla compressione dopo 1 giorno [N/mm²]	35-40	20-25	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Resistenza alla compressione dopo 7 giorni [N/mm²]		40-45	25-30	30-35	30-35	30-35	40-45	40-45
Resistenza alla compressione dopo 28 giorni [N/mm²]	50-60	50-60	35-45	35-40	35-40	35-40	50-60	50-60

