

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikafloor® Comfort Porefiller

BOUCHE-PORES BICOMPOSANT À BASE DE POLYURÉTHANE



DESCRIPTION DU PRODUIT

Bouche-pores bicomposant, à base de polyuréthane, exempt de solvants, pour réaliser l'obturation des pores de la natte d'insonorisation des bruits de pas Sikafloor® Comfort Regupol-4580.
Composant des systèmes Sika ComfortFloor®.

EMPLOI

Sikafloor® Comfort Porefiller ne devrait être utilisé que par des spécialistes expérimentés.

- Mélange durable et de haute qualité pour l'obturation des pores de la natte d'insonorisation des pas Sikafloor®-Comfort Regupol 4580
- Convient particulièrement pour les revêtements de sols dans les hôpitaux, écoles, locaux de vente, salles d'exposition, halls d'entrée, corridors, bureaux à grande surface, musées, etc.
- Uniquement pour les locaux en intérieur

AVANTAGES

- Bonnes propriétés de collage
- Exempt de solvants
- Non inflammable
- Pas de retrait après durcissement
- Mise en œuvre simple

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

Information de produit MINERGIE-ECO
Teneur en COV < 1 % (produit prêt à l'emploi)

CERTIFICATS

Déclaration de performance (DoP) no
0108010404000000031041: Marquage CE selon les exigences de la norme EN 1504-2:2004 par les surveillants externes certifiés 0620

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Polyuréthane	
Conditionnement	Comp. A:	16 kg
	Comp. B:	4 kg
	Comp. A + B:	20 kg mélange prêt à l'emploi
Aspect/Couleurs	Comp. A Résine:	Gris clair, liquide
	Comp. B Durcisseur:	Transparent, liquide
Conservation	En emballage d'origine non entamé: 12 mois à partir de la date de production	

Conditions de stockage

Stocker à des températures entre +5 °C et +30 °C. Entreposer au sec.

Comp. A:	Des vibrations continues et des températures ambiantes élevées durant le transport peuvent provoquer la sédimentation du composant A et ainsi rendre le malaxage difficile.
Comp. B:	Un entreposage prolongé par basses températures peut provoquer la cristallisation du composant B.

Densité	Comp. A + B:	1.30 kg/l (+23 °C)	(EN ISO 2811-1)
Teneur en corps solides en poids	~ 100 %		
Teneur en corps solides en volume	~ 100 %		

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dureté Shore A	~ 89	(14 jours, +23 °C)	(DIN 53505)
Résistance à la traction	~ 5.0 N/mm ²	(14 jours, +23 °C)	(DIN 53505)
Allongement à la rupture	~ 60 %	(14 jours, +23 °C)	(DIN 53504)

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Système

Sika ComfortFloor® PS-65 CH

Revêtement	Produit	Consommation
Colle:	Sikafloor® Comfort Adhesive	1 - 2 * 0.45 - 0.90 kg/m ²
Natte d'insonorisation des bruits de pas:	Sikafloor® Comfort Regupol-4580	4 mm
Obturation des pores:	Sikafloor® Comfort Porefiller	1 - 2 * ~ 0.40 kg/m ²
Couche de base (env. 2 mm):	Sikafloor®-330 non chargé	~ 2.80 kg/m ²
Scellement:	Sikafloor®-302 W+ (coloré) ou Sikafloor®-305 W	1 - 2 * ~ 180 g/m ² 1 - 2 * ~ 130 g/m ²

Sika ComfortFloor® PS-66 CH

Revêtement	Produit	Consommation
Colle:	Sikafloor® Comfort Adhesive	1 - 2 * 0.45 - 0.90 kg/m ²
Natte d'insonorisation des bruits de pas:	Sikafloor® Comfort Regupol-4580	4 mm
Obturation des pores:	Sikafloor® Comfort Porefiller	1 - 2 * ~ 0.40 kg/m ²
Couche de base (env. 2 mm):	Sikafloor®-300 non chargé Au besoin: Chips colorés < 3 mm	~ 2.80 kg/m ² mélange 0.02 - 0.04 kg/m ²
Scellement:	Sikafloor®-302 W+ ou Sikafloor®-304 W	1 - 2 * ~ 150 g/m ² 1 - 2 * ~ 135 g/m ²

Ces valeurs théoriques ne comprennent pas le surplus de consommation dû à la porosité du support, au profil de la surface, aux différences de niveau et restes de matériau dans les seaux etc.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Rapport de mélange	Comp. A : B:	80 : 20 (parts en poids)	
Consommation	~ 0.4 kg/m ²		
Température de l'air ambiant	Min. +10 °C, max. +30 °C La température minimale ne doit pas être dépassée aussi durant le durcissement.		
Humidité relative de l'air	Max. 80 %		
Point de rosée	Pas de condensation! Lors de l'application et du durcissement, la température du support doit être au minimum de 3 °C supérieure au point de rosée.		
Température du support	Min. +10 °C, max. +30 °C La température minimale ne doit pas être dépassée aussi durant le durcissement.		
Humidité du support	Teneur en humidité ≤ 3 % (Tramex) Pas d'humidité remontante (selon test à la feuille PE ASTM).		
Durée de vie en pot	Température	Durée	
	+10 °C	~ 36 minutes	
	+20 °C	~ 20 minutes	
	+30 °C	~ 12 minutes	
Temps de durcissement	Sikafloor®-300 ou Sikafloor®-330 sur Sikafloor® Comfort Porefiller		
	Température du support	Minimum	Maximum
	+10 °C	12 heures	72 heures
	+20 °C	8 heures	60 heures
+30 °C	6 heures	48 heures	
Ces valeurs sont influencées par les conditions atmosphériques, tout particulièrement par la température et l'humidité relative de l'air.			
Temps d'attente avant utilisation	Température	Praticable	Durcissement complet
	+10 °C	~ 12 heures	~ 72 heures
	+20 °C	~ 8 heures	~ 60 heures
	+30 °C	~ 6 heures	~ 48 heures
Important: Ces valeurs indicatives varient selon les conditions climatiques.			

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

NATURE DU SUPPORT/TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE

Sec, propre, exempt d'huile et de graisse, pas de laitance de ciment ou de particules friables.

Résistance à la compression au minimum 25 N/mm², résistance à l'arrachement au minimum 1.5 N/mm².

En cas de doute, effectuer une surface-échantillon.

Traitement préparatoire

Le support doit être préparé mécaniquement p.ex. par grenailage. La laitance doit être complètement enlevée. Il est nécessaire d'obtenir une surface ouverte et texturée.

Les couches insuffisamment portantes et les salissures doivent être enlevées. Les pores et autres dommages de la surface doivent être dégagés.

Les réparations du support comme le remplissage de pores ou le reprofilage peuvent être exécutés avec les produits correspondants Sikafloor®, Sikadur® et Sikagard®.

Le support doit être lisse et plan. Les irrégularités influencent l'épaisseur de couche. Les bosses doivent être enlevées par ponçage.

Enlever complètement la poussière et les particules friables et adhérent mal, de préférence à l'aide d'un aspirateur industriel.

MALAXAGE DES PRODUITS

Vérifier si des cristaux se sont formés dans le composant B. Au cas où des cristaux se seraient formés dans le composant B, chauffer celui-ci à +60 °C jusqu'à ce que tous les cristaux soient dissous.

Effectuer un prémélange du composant A et vérifier la nature du matériau. Ensuite, ajouter le composant B au composant A et mélanger jusqu'à obtention d'une masse homogène (env. 3 minutes). Ne pas diluer! Transvaser et mélanger une nouvelle fois brièvement le mélange. Ne pas mélanger trop longtemps pour éviter l'inclusion d'air.

Sikafloor® Comfort Porefiller doit être mélangé soigneusement. Il est recommandé d'utiliser un malaxeur électrique tournant à bas régime ou d'autres appareils appropriés (300 - 400 U/min.).

APPLICATION

Avant l'application, contrôler la teneur en humidité, l'humidité relative de l'air et le point de rosée.

Verser Sikafloor® Comfort Porefiller sur le Sikafloor® Comfort Regupol-4580 puis répartir à l'aide d'une truelle lisse de façon à ce que tous les pores soient obturés.

Veillez consulter les directives de mise en œuvre séparées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec le Sika® Diluant S. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

AUTRES REMARQUES

Ne pas appliquer Sikafloor® Comfort Porefiller sur des surfaces pour lesquelles on peut s'attendre à de l'humidité remontante.

Ne pas appliquer sur des supports présentant une inclinaison supérieure à 1 %.

Sikafloor® Comfort Porefiller ne doit pas être saupoudré.

Protéger Sikafloor® Comfort Porefiller fraîchement appliqué durant au moins 24 heures de l'humidité, de la condensation et de l'eau.

Sikafloor® Comfort Porefiller non durci réagit avec l'eau (formation de mousse)! Durant l'application, il faut prendre garde à ce que des gouttes de sueur ne tombent pas sur le revêtement (port d'un bandeau sur le front et protège poignets).

Des sollicitations simultanées par des températures et des charges ponctuelles élevées peuvent provoquer des marques d'empreintes sur la chape.

Si une tente de protection doit être chauffée, nous recommandons d'utiliser un appareil de chauffage électrique. Les appareils de chauffage à combustion produisent de la vapeur d'eau et du gaz carbonique qui peuvent avoir une influence négative sur le revêtement.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la Fiche Produit de Sécurité la plus récente (FPS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données liées à la sécurité.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit
Sikafloor® Comfort Porefiller
Août 2018, Version 01.02
020812040020000019

Sika Suisse SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
Fax +41 58 436 45 84
sika@sika.ch
www.sika.ch

SikafloorComfortPorefiller-fr-CH-(08-2018)-1-2.pdf