

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Aktivator-317

Transparenter Haftreiniger der neuesten Generation für die PKW-Ersatzverglasung

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE ANGABEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT)

Chemische Basis	Lösemittelhaltiger Haftreiniger
Farbe (CQP001-1)	Farblos, klar
Verarbeitungstemperatur	-5 °C bis 45 °C
Verarbeitungshinweise	Mit einem fusselfreien Papiervlies abwischen
Verbrauch	20 ml/m ²
Abluftzeit	-5 °C bis 45 °C 3 Minuten
	-20 °C bis -5 °C 10 Minuten
	höchstens 8 Stunden
Haltbarkeit	12 Monate ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Im verschlossenen Gebinde an einem trockenen Ort bei ≤ 25 °C lagern

BESCHREIBUNG

Sika® Aktivator-317 ist ein speziell entwickeltes Vorbehandlungsmittel für die PKW-Ersatzverglasung. Mit seinem breiten Anwendungstemperaturbereich ist das Produkt die Vorbehandlungslösung für das ganze Jahr sowohl für mobile als auch für betriebliche Verfahren. Die Anwendung erfolgt mit einem einzigen Wischvorgang, wodurch die Komplexität des Verfahrens und die Anwendungszeit reduziert werden.

Produktvorteile

- Ganzjährig einsetzbar, keine Massnahmen bei kaltem Wetter erforderlich
- Lässt sich rückstandsfrei von Glas und Lack entfernen
- Kurze Abluftzeit
- Einfach auftragen und abwischen
- Schnell, sauber und einfach anzuwenden

ANWENDUNGSBEREICH

Sika® Aktivator-317 wurde speziell für die PKW-Ersatzverglasung entwickelt.

Sika® Aktivator-317 kann bei Temperaturen bis zu -5 °C ohne zusätzliche Verarbeitungsanforderungen aufgetragen werden.

Der breit spezifizierte Anwendungstemperaturbereich in Verbindung mit der kurzen Abluftzeit ermöglicht den Einsatz sowohl bei mobilen als auch bei betrieblichen Einbauverfahren.

Sika® Aktivator-317 ist ausschliesslich für den Austausch von Autoglas geeignet.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Haftflächen müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Staub und Verunreinigungen sein.

Die Haftung kann vor dem Aktivatorauftrag durch weitere Vorbehandlungsschritte, wie anschleifen oder reinigen, verbessert werden.

Verarbeitung

Sika® Aktivator-317 sparsam und ohne anschliessendes Abwischen auftragen.

Sauberes, fusselfreies Tuch oder Papiervlies mit Sika® Aktivator-317 befeuchten und die Klebeflächen einmalig abwischen. Es ist sicherzustellen, dass die gesamte Klebefläche vorbehandelt wurde.

Sika® Aktivator-317 in einer Richtung auf das Glas auftragen und dabei den Kontakt aufrecht halten. Den Vorgang etwas hinter dem Startpunkt beenden, um eine vollständige Abdeckung der Klebefläche zu gewährleisten.

Die ideale Verarbeitungs- und Oberflächentemperatur liegt zwischen 15 °C und 25 °C.

Der Verbrauch und die Art der Anwendung hängen von der spezifischen Beschaffenheit der Untergründe ab.

WICHTIGE HINWEISE

Sika® Aktivator-317 ist ein feuchtigkeitsreaktives Vorbehandlungsprodukt. Um die Produktqualität zu erhalten, ist es wichtig, die Dose sofort nach jedem Gebrauch, wieder mit dem inneren Kunststoffdeckel zu verschliessen. Ist die Vorbehandlung komplett beendet, Dose mit dem Schraubdeckel schliessen.

Nach dem ersten Öffnen sollte der Aktivator nach ca. einem Monat entsorgt werden.

Sika® Aktivator-317 nicht mit anderen Substanzen verdünnen oder mischen.

Aktivator nicht als Reinigungs- oder Abglättmittel verwenden.

Bei Verwendung auf transparenten oder durchscheinenden Untergründen wie Glas, Kunststoffen usw. ist ein ausreichender UV-Schutz für die Klebefläche zwingend erforderlich.

WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung der Sika Industry erhältlich.

Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar:

- Sicherheitsdatenblatt
- Sika Installationsanleitung "Clear-Aktivator-Prozess" (schwarzprimerlos)

GEBINDE

Dose	100 ml
	250 ml
	1000 ml

HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

PRODUKTDATENBLATT

Sika® Aktivator-317
Version 02.01 (07 - 2026), de_CH
014560013330242184

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch

