

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sikafloor®-20 PurCem®

Mortier de chape enrichi de polyuréthane, 6 - 9 mm



DESCRIPTION DU PRODUIT

Mortier de chape à plusieurs composants, très résistant, enrichi de polyuréthane, exempt de solvants, pour des épaisseurs de couche de 6 - 9 mm.

EMPLOI

Pour des espaces utilitaires soumis à des charges élevées, à une forte abrasion ou à des sollicitations chimiques, p.ex. dans les domaines suivants:

- Industrie alimentaire
- Processus secs et humides
- Domaines de la réfrigération et de la congélation
- Chocs thermiques

AVANTAGES

- Résistant aux chocs thermiques (en cas d'épaisseurs de couche de 9 mm)
- Gamme de températures de -40 °C à +120 °C
- Très bonne résistance aux sollicitations chimiques
- Excellente résistance aux sollicitations mécaniques
- Température de transition vitreuse élevée
- Exempt de solvants et sans odeur
- Surface structurée, donc antidérapante
- Pour des surfaces ayant une humidité résiduelle élevée

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

- Contribue à la conformité au crédit «Materials and Resources (MR): Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations» sous LEED® v4
- Contribue à la conformité au crédit «Indoor Environmental Quality (EQ): Low-Emitting Materials» sous LEED® v4
- Information de produit MINERGIE-ECO: Teneur en COV < 1 % (produit prêt à l'emploi)
- Déclaration environnementale de produit (EPD) de l'IBU

CERTIFICATS

- Marquage CE et déclaration de performance selon EN 13813: Mortier de chape en résine synthétique pour une utilisation dans les bâtiments
- LGAI Technological Center, Barcelona (ES): Classification et essai du comportement au feu, classification B_{fl}-s1 - Rapport d'essai no 21/32303045-2 du 21.06.2021

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Ciment polyuréthane	
Conditionnement	Comp. An (neutre):	2.5 kg
	Comp. B:	3.0 kg
	Comp. C:	26.5 kg
	Comp. D (Colorpack):	0.5 kg
	Comp. An + B + C:	32.0 kg
		Comp. D (Colorpack) doit être commandé séparément et ne doit pas être omis.

Conservation	En emballage d'origine non entamé:	
	Comp. An (neutre):	12 mois à partir de la date de production
	Comp. B:	12 mois à partir de la date de production
	Comp. C:	9 mois à partir de la date de production
Comp. D:	12 mois à partir de la date de production	
Conditions de stockage	Température de stockage entre +5 °C et +30 °C. Protéger du gel.	
	Comp. C:	Entreposer au sec. Protéger contre l'humidité!
Aspect/Couleurs	Comp. An (neutre):	Beige clair, liquide
	Comp. B:	Brun, liquide
	Comp. C:	Gris naturel, en poudre
	Comp. D:	Coloré, Colorpack pour comp. An neutre
	Couleurs standard:	Beige, jaune doré, pourpre, bleu marine, jaune vert, gris silex, gris poussière, gris agate
	Les couleurs ne correspondent pas aux couleurs RAL.	
	Les couleurs peuvent diverger suivant le lot de production. Pour une même surface, utiliser uniquement un matériau provenant d'un même lot de production.	
	Etant donné la technologie utilisée, des modifications de la couleur peuvent survenir suite à une exposition aux UV. La fonctionnalité technique ne s'en trouve toutefois pas entravée.	

Densité	Comp. An + B + C + D:	~ 2.08 kg/l (+20 °C)	(EN ISO 2811-1)
----------------	-----------------------	----------------------	-----------------

INFORMATIONS TECHNIQUES

Dureté Shore D	85	(ASTM D2240)	
Résistance à la compression	50 N/mm ²	(28 jours, +23 °C, 50 % h.r.) (EN 13892-2)	
Résistance à la traction par flexion	10 N/mm ²	(28 jours, +23 °C, 50 % h.r.) (EN 13892-2)	
Résistance thermique	Sollicitation permanente en continu		
	Epaisseurs de couche	Minimum	Maximum
	9 mm	-40 °C	+120 °C
	6 mm	-25 °C	+80 °C
	Choc thermique		
	Résistant lors de:	9 mm d'épaisseur de couche	
Résistance chimique	Résiste à de nombreux agents chimiques. Veuillez contacter le conseiller technique de vente de Sika Schweiz AG.		
Comportement au feu	Classe B _{fl} -s1	(EN 13501-1)	

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Système	Revêtement structuré 6 - 9 mm: Sikafloor® PurCem® HM-20		
	Revêtement	Produit	Consommation
	Couche de fond:	En général, aucune	-
	Couche de base:	Sikafloor®-20 PurCem®	12.6 - 18.9 kg/m ²

Couche de fond pour le béton vert (âge minimum: 7 - 10 jours)
Spatulage de fermeture avec Sikafloor®-21 PurCem®, épaisseur de couche minimale de 1.5 mm

Couche de fond pour les supports fortement absorbants ou lisses
Sikafloor®-150, Sikafloor®-151, Sikafloor®-160 ou Sikafloor®-701 saupoudré "grain contre grain" avec du Sika® Sable de quartz 0.3-0.9 mm.

Ces valeurs théoriques ne comprennent pas le surplus de consommation dû à la porosité du support, au profil de la surface, aux différences de niveau et restes de matériau dans les seaux etc.

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Rapport de mélange	Comp. An : B : C : D: 2.5 : 3.0 : 26.5 : 0.5 (parts en poids) Ne mélanger que des kits complets!								
Consommation	~ 2.1 kg/m ² et par mm d'épaisseur de couche								
Epaisseur de couche	Revêtement de mortier: 6 - 9 mm Résistance au choc thermique: Uniquement pour 9 mm								
Température de l'air ambiant	Min. +10 °C, max. +25 °C (Sans exigences esthétiques aussi plus élevée.) La température minimale ne doit pas être inférieure à celle indiquée, également durant le temps de durcissement.								
Humidité relative de l'air	Max. 80 %								
Point de rosée	Pas de condensation! Lors de l'application et du durcissement, la température du support doit être au minimum de 3 °C supérieure au point de rosée.								
Température du support	Min. +10 °C, max. +25 °C (Sans exigences esthétiques aussi plus élevée.) La température minimale ne doit pas être inférieure à celle indiquée, également durant le temps de durcissement.								
Humidité du support	Peut être appliqué sur des supports présentant une humidité résiduelle plus élevée. Pas d'eau stagnante. Le support doit être sec en surface et présenter une contrainte d'adhérence de traction de > 1.5 N/mm ² . En cas d'utilisation d'une couche de fond à base de résine époxy Veuillez respecter les indications sur la fiche technique de produit correspondante.								
Durée de vie en pot	<table><thead><tr><th>Températures</th><th>Durée (depuis le début du malaxage)</th></tr></thead><tbody><tr><td>+10 °C</td><td>35 - 40 minutes</td></tr><tr><td>+20 °C</td><td>22 - 25 minutes</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>15 - 18 minutes</td></tr></tbody></table>	Températures	Durée (depuis le début du malaxage)	+10 °C	35 - 40 minutes	+20 °C	22 - 25 minutes	+30 °C	15 - 18 minutes
Températures	Durée (depuis le début du malaxage)								
+10 °C	35 - 40 minutes								
+20 °C	22 - 25 minutes								
+30 °C	15 - 18 minutes								

Temps d'attente entre les couches	Sikafloor®-20 PurCem® sur Sikafloor® couche de fond à base de résine époxy (Saupoudré "grain à grain") <table><thead><tr><th>Température du support</th><th>Minimum</th><th>Maximum</th></tr></thead><tbody><tr><td>+10 °C</td><td>24 heures</td><td>*</td></tr><tr><td>+20 °C</td><td>12 heures</td><td>*</td></tr><tr><td>+30 °C</td><td>6 heures</td><td>*</td></tr></tbody></table>	Température du support	Minimum	Maximum	+10 °C	24 heures	*	+20 °C	12 heures	*	+30 °C	6 heures	*
Température du support	Minimum	Maximum											
+10 °C	24 heures	*											
+20 °C	12 heures	*											
+30 °C	6 heures	*											

* Les surfaces sèches et propres n'ont pas de temps d'attente maximal.

Sikafloor®-20 PurCem® sur Sikafloor® PurCem®

Température du support	Minimum	Maximum
+10 °C	24 heures	72 heures
+20 °C	24 heures	48 heures
+30 °C	12 heures	24 heures

Ces valeurs sont influencées par les conditions atmosphériques, tout particulièrement par la température et l'humidité relative de l'air.

Temps d'attente avant utilisation	Température	Praticable	Légères sollicitations	Durcissement complet
	+10 °C	~ 24 heures	~ 36 heures	~ 7 jours
	+20 °C	~ 12 heures	~ 18 heures	~ 5 jours
	+30 °C	~ 8 heures	~ 15 heures	3 - 4 jours

Important: Ces valeurs indicatives varient selon les conditions climatiques.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

AUTRES REMARQUES

Une rainure de retenue doit être réalisée vers les arêtes exposées (bords, joints, raccords, socles, piliers, écoulements etc.).

Ne pas appliquer sur des supports très poreux sans l'application d'un primaire approprié.

Ne pas appliquer sur du PCC qui peut gonfler au contact de l'eau.

Toujours assurer une ventilation suffisante pour éliminer un surplus d'humidité.

Protéger Sikafloor®-20 PurCem® fraîchement appliqué durant au moins 24 heures de l'humidité, de la condensation et de l'eau.

Laisser durcir le matériau durant au minimum 48 heures avant de l'utiliser dans le domaine des denrées alimentaires.

Exposés aux UV, les produits de la gamme Sikafloor® PurCem® ont tendance à se décolorer, ceci n'a toutefois aucune influence sur les propriétés mécaniques du produit. Il s'agit uniquement d'une question esthétique. Au cas où ce changement d'apparence est acceptable pour le client, Sikafloor®-20 PurCem® peut également être utilisé en extérieur.

L'application en épaisseur de couche inférieure aux 6 mm conseillés peut conduire à des surfaces rugueuses et des pores ouverts inacceptables, surtout lors de l'application dans l'industrie alimentaire.

Le comp. C ne doit en aucun cas varier. Il est interdit d'ajouter de l'eau au mélange.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

NATURE DU SUPPORT/TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE

Propre, exempt d'huile et de graisse, pas de laitance de ciment ou de particules friables.

Résistance à la compression au minimum 25 N/mm², résistance à l'arrachement au minimum 1.5 N/mm².

En cas de doute, effectuer une surface-échantillon.

Traitement préparatoire

Le support doit être préparé mécaniquement p.ex. par grenailage. La laitance doit être complètement enlevée. Il est nécessaire d'obtenir une surface ouverte et texturée.

Les couches insuffisamment portantes et les salissures doivent être enlevées. Les pores et autres dommages de la surface doivent être dégagés.

Les réparations du support comme le remplissage de pores ou le reprofilage peuvent être exécutés avec les produits correspondants Sikafloor®, Sikadur® et Sikagard®.

Le support doit être lisse et plan. Les irrégularités influencent l'épaisseur de couche. Les bosses doivent être enlevées par ponçage.

Enlever complètement la poussière et les particules friables et adhérent mal, de préférence à l'aide d'un aspirateur industriel.

Rainures de retenue, joints de dilatation

Afin de garantir un ancrage optimal dans le support (incl. les étapes de montage et les joints de dilatation), fraiser des rainures de retenue (hauteur et largeur correspondant à la double épaisseur de couche à appliquer) dans ce dernier en périphérie de la surface à revêtir, le long des éléments de construction montants (distance env. 15 cm) et autour des évacuations ou des caniveaux (sans distance).

Suite à l'application du Sikafloor®-20 PurCem®, des légers creux peuvent se former au niveau des rainures de retenue. Ceci peut être évité en remplissant les rainures de retenue de Sikafloor®-20 PurCem® la veille de l'application du revêtement.

Les joints de dilatation doivent être façonnés.

MALAXAGE DES PRODUITS

La température du matériau et la température ambiante influencent le processus de mélange. Si nécessaire, conditionner au préalable le matériau à la température de mise en œuvre optimale de +15 °C à +21 °C.

Procédure de mélange

Avant de procéder au mélange, agiter mécaniquement le composant An (neutre) et ajouter le composant D (Colorpack). Mélanger jusqu'à obtenir une couleur homogène. Mélanger les composants An/D et le composant B entre eux dans le rapport de mélange prescrit. Pour éviter les éclaboussures voire le débordement du liquide, mélanger brièvement les composants à faible vitesse de rotation puis accroître la vitesse d'agitation pour obtenir un mélange intensif. La durée de malaxage est de minimum 1 minute et se termine lorsque le mélange est homogène.

Il est recommandé d'utiliser des malaxeurs à une hélice (300 - 400 tr/min).

Verser/transvaser le mélange de liant (composants An + D + B) dans un récipient approprié. Ensuite, malaxer en incorporant progressivement et rapidement le composant C (poudre). Poursuivre le mélange pendant 2 minutes (+ 1 minute en présence de températures < +15 °C) en veillant à incorporer les restes de mortier sur le bord du récipient.

Il est recommandé d'utiliser ici un malaxeur à mélange forcé (300 - 400 tr/min). Des malaxeurs à deux hélices à mélange forcé conviennent également pour les petites surfaces.

Toujours mélanger des kits complets selon les mêmes temps de malaxage!

APPLICATION

Avant l'application, il faut contrôler l'humidité relative de l'air et le point de rosée.

Répondre Sikafloor®-20 PurCem® sur le support préparé et étaler uniformément à l'aide d'un crayon-racloir dans l'épaisseur de couche souhaitée. En alternative, il est possible d'utiliser un épandeur à mortier (Screed-Box).

Planifier les étapes de travail de manière que les mélanges puissent être appliqués "frais sur frais".

Pour le lissage, utiliser une truelle en acier élastique à bouts arrondis.

La surface peut être passée au rouleau en nylon à poils courts, toujours dans le même sens.

Attention: Un passage au rouleau ou un lissage intensif peut faire apparaître une quantité importante de liant à la surface. Ceci favorise l'apparition de pores et diminue l'antidérapance.

Attention: Bien planifier les travaux de revêtement avec Sikafloor®-20 PurCem® en raison de la complexité des étapes de travail et du durcissement rapide du matériau. La planification doit également tenir compte du nombre d'ouvriers et de malaxeurs, des voies d'acheminement, des conditions climatiques, des différentes étapes, de la disposition des pièces pour déterminer la composition, etc. La mise en place correcte suppose la présence de suffisamment d'ouvriers familiarisés aux différentes étapes de travail. Une fois la mise en place entamée, les travaux doivent être exécutés efficacement et sans interruption.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec le Sika® Diluant C. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

MAINTENANCE

NETTOYAGE

Pour conserver l'aspect des surfaces revêtues avec Sikafloor®-20 PurCem® il faut immédiatement essuyer les liquides qui se sont répandus sur la surface. Le sol doit également être nettoyé régulièrement à l'aide d'appareils de nettoyage mécaniques ou au jet d'eau à haute pression en utilisant les produits de nettoyage appropriés.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Suisse SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit

Sikafloor®-20 PurCem®
Avril 2023, Version 05.01
020814020020000001

Sikafloor-20PurCem-fr-CH-(04-2023)-5-1.pdf