

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaFix® AC-21

Accelerante per la resina poliuretanica iniettabile per impermeabilizzazioni SikaFix®-210

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La miscelazione di SikaFix®-210 con SikaFix® AC-21 consente la schiumatura sia a contatto con l'acqua che in ambienti asciutti e riduce i tempi di reazione.

IMPIEGO

SikaFix® AC-21 dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

Accelerante dalla formulazione speciale che riduce i tempi di reazione di SikaFix®-210, in particolare a basse temperature o per bloccare infiltrazioni d'acqua.

VANTAGGI

- Adatto all'impiego a basse temperature
- Formazione rapida di una forte schiuma
- Blocca le penetrazioni d'acqua anche importanti
- Sistema modulare con la resina per iniezioni SikaFix®-210

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Accelerante a base di ammina		
Imballaggi	4 kg		
Colore	Giallognolo		
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione		
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +35 °C. Conservare al fresco e all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti.		
Densità	~ 0.99 kg/l	(+23 °C)	(ISO 2811)

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Temperatura dell'aria	Min. +5 °C, mass. +35 °C
Temperatura del sottofondo	Min. +5 °C, mass. +35 °C

Tempo di indurimento

Temperatura materiale e ambiente: +20 °C
Ambiente: Asciutto

Dosaggio*	Inizio della schiumatura	Fine della schiumatura	Fattore di schiumatura	(PM 10811-6)
0 %	~ 45 sec.	-	~ 1 volta	
5 %	~ 15 sec.	~ 25 sec.	~ 10 volte	
10 %	~ 12 sec.	~ 21 sec.	~ 15 volte	
15 %	~ 10 sec.	~ 17 sec.	~ 20 volte	
20 %	~ 9 sec.	~ 14 sec.	~ 25 volte	

Temperatura materiale e ambiente: +20 °C
Ambiente: Bagnato (10 % di acqua)

Dosaggio*	Inizio della schiumatura	Fine della schiumatura	Fattore di schiumatura	(PM 10811-6)
0 %	~ 48 sec.	~ 75 sec.	~ 3 volte	
5 %	~ 20 sec.	~ 45 sec.	~ 25 - 30 volte	
10 %	~ 15 sec.	~ 35 sec.	~ 25 - 30 volte	
15 %	~ 13 sec.	~ 27 sec.	~ 25 - 30 volte	
20 %	~ 11 sec.	~ 21 sec.	~ 25 - 30 volte	

Temperatura materiale e ambiente: +10 °C
Ambiente: Asciutto

Dosaggio*	Inizio della schiumatura	Fine della schiumatura	Fattore di schiumatura	(PM 10811-6)
0 %	~ 100 sec.	-	~ 1 volta	
5 %	~ 30 sec.	~ 40 sec.	~ 10 volte	
10 %	~ 25 sec.	~ 35 sec.	~ 15 volte	
15 %	~ 21 sec.	~ 30 sec.	~ 20 volte	
20 %	~ 18 sec.	~ 14 sec.	~ 25 volte	

Temperatura materiale e ambiente: +5 °C
Ambiente: Asciutto

Dosaggio*	Inizio della schiumatura	Fine della schiumatura	Fattore di schiumatura	(PM 10811-6)
0 %	~ 140 sec.	-	~ 1 volta	
5 %	~ 40 sec.	~ 52 sec.	~ 10 volte	
10 %	~ 33 sec.	~ 46 sec.	~ 15 volte	
15 %	~ 28 sec.	~ 41 sec.	~ 20 volte	
20 %	~ 25 sec.	~ 14 sec.	~ 25 volte	

* SikaFix® AC-21 in % del peso di SikaFix®-210 (comp. A + B).

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

MISCELAZIONE

Prima di procedere alla miscelazione, scuotere bene la confezione di SikaFix® AC-21 ancora sigillata. Aggiungere SikaFix® AC-21 al comp. A di SikaFix®-210 e mescolare fino ad ottenere una massa omogenea.

Applicare SikaFix®-210 conformemente alle indicazioni riportate nella relativa scheda dati del prodotto e alle istruzioni per la sua messa in opera.

ALTRE OSSERVAZIONI

Non eccedere la quantità massima di SikaFix® AC-21 pari al 20 % della quantità miscelata di SikaFix®-210 (comp. A e comp. B).

L'aggiunta di SikaFix® AC-21 riduce la quantità necessaria di comp. A di SikaFix®-210, poiché il rapporto di miscelazione è di 1:1 parti in volume dell'accelerante più il comp. A di SikaFix®-210 da un lato e il comp. B di SikaFix®-210 dall'altro.

Le temperature più elevate accelerano il tempo di reazione, le temperature più basse lo rallentano.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

SikaFix® AC-21

Novembre 2019, Versione 01.02
020707010020000010

SikaFixAC-21-it-CH-(11-2019)-1-2.pdf