

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika BlackSeal® BT

Sigillante e adesivo per giunti a base di gomma butilica

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sigillante e adesivo per giunti monocomponente a base di gomma butilica, con una buona adesione sulla maggior parte dei materiali utilizzati nei lavori di copertura.

IMPIEGO

Adatto ai seguenti impieghi:

- Sigillatura di giunti di raccordo con comignoli, lucernari ecc.
- Riempimento e sigillatura di crepe e fessure sulla maggior parte delle coperture
- Incollaggi di riparazione su tetti e grondaie
- Posizionamento di tegole, lastre di ardesia e compluvi
- Sigillatura di giunti su grondaie e pluviali
- Fissaggio di cartone catramato distaccato

VANTAGGI

- Aderisce su molteplici substrati come calcestruzzo, cartone catramato, piombo, zinco, acciaio, muratura, bitume, asfalto, metallo, legno ecc.
- Non richiede nessun primer
- Pronto all'uso, eccellente lavorabilità
- Applicabile su superfici umide
- Adesione migliore grazie agli speciali additivi polimerici
- Alto contenuto solido, eccellente capacità di riempimento senza ritiro
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Gomma butilica	
Imballaggi	Cartuccia:	300 ml (540 g)
	Cartone:	12 cartucce
	Pallet:	100 x 12 cartucce (1 200 pezzi)
Colore	Nero	
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +25 °C. Conservare al fresco e all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti.	
Densità	~ 1.8 kg/l	(ISO 1183-1)
Contenuto solido	~ 85 %	

INFORMAZIONI TECNICHE

Temperatura d'uso	Min. -20 °C, mass. +70 °C	(Secco)
-------------------	---------------------------	---------

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Insaccamento	< 3 mm	(Profilo di 20 mm, +23 °C)	(ISO 7390)
Temperatura dell'aria	Min. +5 °C, mass. +40 °C		
Temperatura del sottofondo	Min. +5 °C, mass. +40 °C, almeno 3 °C sopra il punto di rugiada		
Secco al tatto	~ 25 minuti		

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

Per la messa in opera di Sika BlackSeal® BT si raccomanda di osservare le direttive edilizie generali.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il substrato deve essere pulito, asciutto, portante, sgrassato, privo di polvere e di parti friabili o incoerenti. Rimuovere completamente le vernici, il lattime di cemento o altre impurità male aderenti.

ATTREZZI / APPLICAZIONE

Per ottenere giunti perfettamente delineati si raccomanda di utilizzare del nastro adesivo e di rimuoverlo quando il sigillante è ancora fresco.

Inserire la cartuccia in una pistola a mano o ad aria compressa e premere Sika BlackSeal® BT nel giunto, evitando di includere aria. Assicurarsi che il sigillante sia a contatto con i bordi del giunto.

Premere bene Sika BlackSeal® BT contro i lati del giunto per assicurare un'adesione sufficiente.

Se necessario lisciare con acqua pulita addizionata di qualche spruzzo di detergente sintetico.

Per giunti di sovrapposizioni, applicare un quantitativo di sigillante sufficiente a colmare l'intercapedine e unire a pressione le due superfici finché il sigillante è appiccicoso, lasciando comunque uno spessore minimo di sigillante di 2 mm.

Se Sika BlackSeal® BT è utilizzato come adesivo, unire le superfici bagnate di prodotto e successivamente separarle. Attendere finché le superfici sono sicure al tatto, quindi unire e premere.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con Sika® Remover-208 immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Per la pulizia della pelle utilizzare le salviettine Sika® Cleaning Wipes-100.

ALTRE OSSERVAZIONI

Sika BlackSeal® BT non è sovraverniciabile.

Sika BlackSeal® BT non è adatto ai giunti sottoposti permanentemente alla pressione dell'acqua o a sollecitazioni con acqua.

Sika BlackSeal® BT non è adatto a sigillare il vetro.

Prima di utilizzare Sika BlackSeal® BT con altri sigillanti e adesivi (contatto diretto) verificare la compatibilità dei materiali realizzando un'area di prova.

Non utilizzare Sika BlackSeal® BT per incollare giunti in e attorno a piscine.

Non utilizzare Sika BlackSeal® BT sulla pietra naturale.

Non utilizzare Sika BlackSeal® BT per giunti a pavimento in ambiti pedonabili e carrabili.

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

Sika BlackSeal® BT
Ottobre 2019, Versione 03.02
02051108000000015

SikaBlackSealBT-it-CH-(10-2019)-3-2.pdf