BAUWERKSSCHUTZ UND -SANIERUNG

BETONREPARATUR

VERGUSS-, MONTAGE- UND VERSETZMÖRTEL

	SikaGrout®-800	SikaGrout®-314 N	SikaGrout®-311	SikaGrout®-214 R
Typ	CC	CC	CC	CC
Körnung mm	0–2	0–2	0–1	0–4
Art	Universal Vergussmörtel	Hochleistungsvergussmörtel	Vergussmörtel	Schneller Vergussmörtel
Anz. Komp.	1	1	1	1
Verarbeitungstemp. Luft und Untergrund	+5 °C bis +35 °C	+5 °C bis +30 °C	+5 °C bis +30 °C	+5 °C bis +30 °C
Konsistenz	flüssig	flüssig	flüssig	flüssig
Schichtdicken	6–300 mm	6–125 mm	3–10 mm	10–100 mm
Verarbeitung	giessen	giessen	giessen	giessen
Rohdichte des Frischmörtels kg/l	2,25	2,3	2,3	2,3
Verarbeitungszeit bei 20 °C	bis 45 Min.	bis 45 Min.	bis 40 Min.	5–10 Min.
Festigkeitsklasse	R4	R4	R4	-
Brandklasse	A1	A1	A1	A1

	Sika® FastFix-121	Sika® FastFix-131 R	Sika® FastFix-138 FTP
Typ	PCC	PCC	PCC
Körnung mm	0–0,9	0–0,9	0–8
Art	Universalmörtel	Universalmörtel	Versetzmörtel, schwarz
Anz. Komp.	1	1	1
Verarbeitungstemp. Luft und Untergrund	+5 °C bis +25 °C	+5 °C bis +25 °C	+5 °C bis +35 °C
Konsistenz	plastisch	plastisch	standfest bis fliessfähig
Schichtdicken	5–50 mm	5–50 mm	20–100 mm
Verarbeitung	Kelle	Kelle	Kelle, giessen
Rohdichte des Frischmörtels kg/l	2,15	2,15	2,3
Verarbeitungszeit bei 20 °C	15- 20 Min.	5-10 Min.	bis 15 Min.
Festigkeitsklasse	R4	R4	-
Brandklasse	A1	A1	-

	Sika® FastFix-4	Sikadur®-12 Pronto	Sikadur®-42+ HE Cold Climate
Typ	PCC	PMMA	PC
Körnung mm	0–3,2	0–1,8	
Art	Versetzmörtel	Schnellvergussmörtel	Vergussmörtel
Anz. Komp.	1	2	3
Verarbeitungstemp. Luft und Untergrund	+5 °C bis +30 °C	– 10 °C bis +30 °C	+5 °C bis +30 °C
Konsistenz	plastisch	flüssig	flüssig
Schichtdicken	15–50 mm	5–30 mm	10 – 100 mm
Verarbeitung	Kelle	giessen	giessen
Rohdichte des Frischmörtels kg/l	2,3	2,1	2,3
Verarbeitungszeit bei 20 °C	bis 10 Min.	bis 10 Min.	bis 60 Min.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Tel: +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

BUILDING TRUST