PROTEZIONE E RISANAMENTO DI EDIFICI

RIPARAZIONE DEL CALCESTRUZZO

MALTA PER SOTTOCOLATURA, MONTAGGIO E POSA

	SikaGrout®-800	SikaGrout®-314 N	SikaGrout®-311	SikaGrout®-214 R
Tipo	CC	CC	CC	CC
Granulometria mm	0–2	0–2	0–1	0–4
Genere	Malta universale da colare	Malta da colare ad alto rendimento	Malta da colare	Malta da colare a presa rapida
N. di componenti	1	1	1	1
Temperatura di messa in opera aria e sottofondo	+5 °C a +35 °C	+5 °C a +30 °C	+5 °C a +30 °C	+5 °C a +30 °C
Consistenza	Liquida	Liquida	Liquida	Liquida
Spessori dello strato	6–300 mm	6–125 mm	3–10 mm	10–100 mm
Messa in opera	Colare	Colare	Colare	Colare
Densità grezza della malta fresca kg/l	2,25	2,3	2,3	2,3
Tempo di messa in opera a 20 °C	Fino a 45 min.	Fino a 45 min.	Fino a 40 min.	5–10 min.
Classe di resistenza	R4	R4	R4	-
Classe di reazione al fuoco	A1	A1	A1	A1

	Sika® FastFix-121	Sika® FastFix-131 R	Sika® FastFix-138 FTP
Tipo	PCC	PCC	PCC
Granulometria mm	0–0,9	0–0,9	0–8
Genere	Malta universale	Malta universale	Malta da posa, nero
N. di componenti	1	1	1
Temperatura di messa in opera aria e sottofondo	+5 °C a +25 °C	+5 °C a +25 °C	+5 °C a +35 °C
Consistenza	Plastica	Plastica	Stabile, fluido
Spessori dello strato	5–50 mm	5–50 mm	20–100 mm
Messa in opera	Cazzuola	Cazzuola	Cazzuola, colare
Densità grezza della malta fresca kg/l	2,15	2,15	2,3
Tempo di messa in opera a 20 °C	15 a 20 min.	5 a 10 min.	Fino a 15 min.
Classe di resistenza	R4	R4	-
Classe di reazione al fuoco	A1	A1	-

	Sika® FastFix-4	Sikadur®-12 Pronto	Sikadur®-42+ HE Cold Climate
Tipo	PCC	PMMA	PC
Granulometria mm	0–3,2	0–1,8	
Genere	Malta da posa	Malta rapida da colare	Malta da colare
N. di componenti	1	2	3
Temperatura di messa in opera aria e sottofondo	+5 °C a +30 °C	–10 °C a +30 °C	+5 °C a +30 °C
Consistenza	Plastica	Liquida	Liquida
Spessori dello strato	15–50 mm	5–30 mm	10–100 mm
Messa in opera	Cazzuola	Colare	Colare
Densità grezza della malta fresca kg/l	2,3	2,1	2,3
Tempo di messa in opera a 20 °C	Fino a 10 min.	Fino a 10 min.	Fino a 60 min.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Tel: +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

BUILDING TRUST