

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Sarnafil® TG 66-15

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ SYNTHÉTIQUE POUR
TOITURE PLATE LESTÉE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Membrane synthétique multicouche (épaisseur 1,5 mm) à base de polyoléfines thermoplastiques souples (TPO). Son armature en voile de verre lui confère une grande stabilité dimensionnelle. Le Sarnafil® TG 66-15 est soudable thermiquement à l'air chaud et il est utilisée pour les systèmes pour toiture plates lestés.

EMPLOI

Membrane d'étanchéité posée librement pour toiture avec lestage :

- Toiture végétalisée
- Sous gravier
- Toiture praticable et carrossable

Bandeau de bord:

- Pour relevés et détails pour Sarnafil® TS 77 et Sarnafil® TG 76

AVANTAGES

- Qualité testée en permanence
- Résistance permanente aux rayons UV
- Grande souplesse à basse température
- Grande stabilité dimensionnelle
- Grande résistance aux poinçonnements et à la grêle
- Résistant aux racines et aux rhizome (testé FLL)
- Soudable à l'air chaud, sans apport de flamme
- Compatible avec les anciens bitumes
- Résistant contre les influences environnementales et aux micro-organismes
- Recyclable

CERTIFICATS

- Membrane synthétique d'étanchéité pour toiture selon EN 13956, reconnue d'après le certificat 1213-CPD-3914 et pourvu de la marque CE
- Selon la Norme SIA 280 et SIA 271
- Comportement en cas d'incendie selon EN 13501-1, classe E
- Norme protection incendie 2017, RF 3 (cr)
- Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001/14001

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Polyoléfines thermoplastiques (TPO)	
Conditionnement	Chaque rouleau de Sarnafil® TG 66-15 est emballé dans un film bleu en PE.	
	Unité d'emballage:	voir liste de prix actuelle
	Longueur de rouleau:	20,00 m
	Largeur du rouleau:	2,00 m
	Poids du rouleau:	60,00 kg
Aspect/Couleurs	Surface:	mate
	Couleur:	
	Surface supérieure:	beige gris fenêtre (Ral 7040) autres couleurs sur demande
	Surface inférieure:	noir
Conservation	5 ans après la production	
Conditions de stockage	Les emballages originaux, avec des températures de +5 °C à 30 °C à doivent être stockés en position horizontale et être protégés des rayons directs du soleil et de la pluie. Les palettes ne doivent pas être empilées les unes sur les autres pendant le transport ou le stockage.	
Déclaration de produit	EN 13956	
Défauts visibles	Conforme	(EN 1850-2)
Longueur	20,00 m (-0 % / +5 %)	(EN 1848-2)
Largeur	2,00 m (-0,5 % / +1 %)	(EN 1848-2)
Epaisseur effective	1,5 mm (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)
Rectitude	≤ 30 mm	(EN 1848-2)
Planéité	≤ 10 mm	(EN 1848-2)
Masse par unité de surface	1,5 kg/m ² (-5 % / +10 %)	(EN 1849-2)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance aux chocs	support rigide	≥ 800 mm	(EN 12691)
	support souple	≥ 1000 mm	
Résistance aux sollicitations statiques	support souple	≥ 20 kg	(EN 12730)
	support rigide	≥ 20 kg	
Capacité de résistance à la pénétration de racines	Conforme		(EN 13948)
Résistance à la traction	longitudinale (MD) ¹⁾ :	≥ 9 N/mm ²	(EN 12311-2)
	transversale (TD) ²⁾ :	≥ 7 N/mm ²	
	¹⁾ MD = Direction de la machine		
	²⁾ TD = Direction transversale de la machine		
Allongement	longitudinale (MD) ¹⁾ :	≥ 550 %	(EN 12311-2)
	transversale (TD) ²⁾ :	≥ 550 %	
	¹⁾ MD = Direction de la machine		
	²⁾ TD = Direction transversale de la machine		

Résistance à la déformation	longitudinale (MD)1):	≤ 0.2 %	(EN 1107-2)
	transversale (TD)2):	≤ 0.1 %	
<small>1) MD = Direction de la machine 2) TD = Direction transversale de la machine</small>			
Résistance au cisaillement (joint)	≥ 500 N/50 mm		(EN 12317-2)
Pliage à basse température	≤ -45 °C		(EN 495-5)
Comportement au feu	Classe E RF 3 (cr)	(EN ISO 11925-2, classification d'après EN 13501-1)	
Effet de substances chimiques à l'état liquide (incl. l'eau)	Sur demande		(EN 1847)
Résistance au bitume	Conforme ³⁾ <small>3) compatible avec les anciens bitumes</small>		(EN 1548)
Exposition aux UV	Conforme (> 5000 h / degré 0)		(EN 1297)
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ = 150 000		(EN 1931)
Étanchéité à l'eau	Conforme		(EN 1928)

INFORMATIONS DE SYSTÈME

Construction du système	<p>Pour une mise en oeuvre sûre et efficace du Sarnafil® TG 66-15, un assortiment d'accessoires et de pièces façonnées sont à disposition. Les matériaux suivants sont régulièrement utilisés pour l'application :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarnafil® T pièces façonnées ▪ Sarnafil® TG 66-15D bandeau de détails ▪ Sarnafil® TG 66 bandeau ▪ Sarnabar-rails de fixation mécanique pour bordure ▪ Sarnafil® T cordon de soudure ▪ Sarnafil® T-Prep (préparation à la soudure) ▪ Sarnacol T660 ou T770 (colle) ▪ Solvent T660 (diluant/nettoyage) ▪ Sarnafil® T Clean (nettoyant) ▪ SikaRoof® Tape P (Bande adhésive polyacrylate) ▪ Sarnafil® T-tôle pour raccord
Compatibilité	<p>Sarnafil® TG 66-15 peut être posé sur tous les isolants thermiques et couche de séparation adaptés à la toiture. En général aucune couche de séparation ne s'avère nécessaire. Sarnafil® TG 66-15 convient à une pose directe sur les toitures bitumineuses existantes, propres et plates (assainissement). Une décoloration de la surface de la membrane peut survenir en cas de contact direct avec du bitume. Aux compartimentages, le Sarnafil T peut être raccordé directement avec le pare-vapeur bitumineux. Le Sarnafil® TG 66-15 n'est pas compatible avec les produits à base de PVC.</p>

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Température de l'air ambiant	-20 °C min. / +60 °C max.
Température du support	-30 °C min. / +60 °C max.

VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

AUTRES REMARQUES

L'utilisation de membrane Sarnafil® TG 66-15 est limitée aux lieux présentant une température moyenne mensuelle minimale de -50 °C. La température ambiante permanente est limitée à +50 °C pendant l'utilisation.

ÉCOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Lors de travaux dans des locaux fermés, un apport d'air frais doit être assuré.

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

Ce produit est un objet au sens de l'art. 2 al. 2 lett. e de l'ordonnance sur les produits chimiques (OChim RS 813.11). Il ne contient pas de substances qui sont susceptibles d'être libérées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation. Une fiche de données de sécurité conforme à l'article 19 du même règlement n'est pas nécessaire pour la mise sur le marché, le transport ou l'utilisation de ce produit. Pour une utilisation en toute sécurité, suivez les instructions de la fiche technique du produit. Basé sur nos connaissances actuelles, ce produit ne contient pas de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) comme indiqué à l'annexe 3 de la directive ChemO ou sur la liste candidate publiée par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) à une concentration supérieure à 0.1 % (w/w).

INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

NATURE DU SUPPORT

La surface du support doit être uniforme, lisse et exempte d'éléments saillants.

Pour le collage avec Sarnacol T660, le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse et résistant aux solvants.

Les tôles doivent être dégraissées à l'aide de Sarnafil Cleaner avant l'application de la colle.

APPLICATION

Les travaux de pose ne peuvent être réalisés que par des entrepreneurs avec une formation Sika.

La fixation mécanique avec le cordon de soudure doit être posée le long des acrotères, sorties de toiture ainsi qu'à tous les relevés et retombées.

L'application de la colle est limitée à des températures supérieures à +5 °C. Lorsque la température ambiante est inférieure, des mesures spéciales de pose s'imposent en raison des exigences de sécurité liées aux réglementations nationales.

OUTILLAGE/APPLICATION

Lors de la pose, veuillez respecter les directives de pose. Ceux-ci peuvent être demandés chez Sika.

Machines à souder recommandées:

- Appareils de soudure manuelles Leister
- Automate à souder Sarnamatic

Avant la soudure les paramètres de réglage doivent être vérifiés par un test de soudure. Une fois refroidies, les soudures doivent être contrôlés mécaniquement à l'aide d'un tournevis.

RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Suisse SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Fiche technique du produit

Sarnafil® TG 66-15
Décembre 2020, Version 02.02
020910032000151001

SarnafilTG66-15-fr-CH-(12-2020)-2-2.pdf

