RÉPARATION DE BÉTON

MORTIERS DE SCELLEMENT, DE MONTAGE ET DE POSE

	SikaGrout®-800	SikaGrout®-314 N	SikaGrout®-311	SikaGrout®-214 R
Type	CC	CC	CC	CC
Granulats mm	0–2	0–2	0–1	0–4
Genre	Mortier de scellement universel	Mortier de scellement haute performance	Mortier de scellement expansif	Mortier de scellement à prise rapide
Nombre de composants	1	1	1	1
Temp. d'application air et support	+5 °C à +35 °C	+5 °C à +25 °C	+5 °C à +30 °C	+5 °C à +30 °C
Consistance	Liquide	Liquide	Liquide	Liquide
Épaisseur de couche	6–300 mm	6–125 mm	3–10 mm	10–100 mm
Application	Coulage	Coulage	Coulage	Coulage
Masse volumique du mortier frais kg/l	2,25	2,3	2,3	2,3
Délai d'utilisation à 20 °C	Jusqu'à 45 minutes	Jusqu'à 45 minutes	Jusqu'à 40 minutes	5–10 minutes
Classe de résistance	R4	R4	R4	-
Casse de feu	A1	A1	A1	A1

	Sika® FastFix-121	Sika® FastFix-131 R	Sika® FastFix-138 FTP
Type	PCC	PCC	PCC
Granulats mm	0–0,9	0–0,9	0–8
Genre	Mortier universel	Mortier universel	Mortier de montage, noir
Nombre de composants	1	1	1
Temp. d'application air et support	+5 °C à +25 °C	+5 °C à +25 °C	+5 °C à +35 °C
Consistance	Plastique	Plastique	Stable, fluide
Épaisseur de couche	5–50 mm	5–50 mm	20–100 mm
Application	Truelle	Truelle	Truelle, coulage
Masse volumique du mortier frais kg/l	2,15	2,15	2,3
Délai d'utilisation à 20 °C	15–20 minutes	5–10 minutes	Jusqu'à 15 minutes
Classe de résistance	R4	R4	-
Casse de feu	A1	A1	-

	Sika® FastFix-4	Sikadur®-12 Pronto	Sikadur®-42 HE Cold Climate
Type	PCC	PMMA	PC
Granulats mm	0–3,2	0–1,8	
Genre	Mortier de montage	Mortier de scellement à prise rapide	Mortier de scellement
Nombre de composants	1	2	3
Temp. d'application air et support	+5 °C à +30 °C	–10 °C à +30 °C	+5 °C à +30 °C
Consistance	Plastique	Liquide	Liquide
Épaisseur de couche	15–50 mm	5–30 mm	10–100 mm
Application	Truelle	Coulage	Coulage
Masse volumique du mortier frais kg/l	2,3	2,1	2,3
Délai d'utilisation à 20 °C	Jusqu'à 10 minutes	Jusqu'à 5 minutes	Jusqu'à 60 minutes

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
8048 Zürich

Tel: +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch