

# PRODUKTDATENBLATT

## SYNTEKO® FAST FILLER

### Lösemittelhaltiges Holzstaubbindemittel

#### PRODUKTBESCHREIBUNG

1-komponentiges, lösemittelhaltiges Holzstaubbindemittel, welches mit Schleifstaub vermischt wird zur Herstellung einer Fugenkittmasse.

#### ANWENDUNG

Zum Füllen von Spalten, Fugen und Rissen mit einer Breite von bis zu 2 mm vor der Verwendung von SYNTEKO® Parkettversiegelungen oder SYNTEKO® Ölen.

#### VORTEILE

- Füllt Spalten, Risse und Fugen bis 2 mm
- Einfache Handhabung
- Sehr gute Fülleigenschaften
- Keine seitenverleimende Wirkung
- Minimaler Schwund
- Sehr schnelle Trocknung
- Gut schleifbar
- Keine Verfärbung des Holzes
- Anwendbar in Verbindung mit allen SYNTEKO® Parkettversiegelungen und SYNTEKO® Ölen

#### PRODUKTINFORMATIONEN

<b>Lieferform</b>	Metallkanister:	5 l
<b>Haltbarkeit</b>	Im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate ab Produktionsdatum	
<b>Lagerbedingungen</b>	Lagertemperatur zwischen +10 °C und +30 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonnenbestrahlung und Frost schützen.	
<b>Dichte</b>	~ 0.84 kg/l	
<b>Festkörpergehalt</b>	~ 11 %	(ISO 3251)

#### ANWENDUNGSINFORMATIONEN

<b>Verbrauch</b>	Pro Spachtelschicht:	~ 15 - 20 m <sup>2</sup> /l ~ 50 - 70 ml/m <sup>2</sup>
	Der Verbrauch ist abhängig von Beschaffenheit und Umfang der Fugen und kann sich gegebenenfalls erhöhen.	
<b>Aushärtezeit</b>	~ 15 - 30 Minuten	(+23 °C, 50 % r.F.)
	Beim Füllen grösserer bzw. tieferer Spalten, Fugen oder Risse kann sich die Trocknungszeit verlängern.	
	SYNTEKO® FAST FILLER erst nach vollständiger Trocknung überschleifen.	

# VERARBEITUNGSANWEISUNG

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Boden bis auf das rohe Holz schleifen, um Rückstände, Unreinheiten und Unebenheiten zu entfernen. Vor der Anwendung von SYNTEKO® FAST FILLER alle zu verfüllenden Fugen, Risse und sonstigen Vertiefungen gründlich reinigen.

Nach dem Schliiff mit einer 60er - 80er Schleifkörnung kann SYNTEKO® FAST FILLER zum Füllen von Spalten, Fugen und Rissen mit einer Breite von bis zu 2 mm angewendet werden.

## MISCHEN

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln.

Vom Schleifen anfallenden Staub nach und nach zugeben, gut durchmischen bis eine homogene, gut zu verteilende Masse entsteht. Falls die Masse zu trocken erscheint ist schrittweise mehr SYNTEKO® FAST FILLER beizugeben bis die gewünschten Konsistenz erreicht ist.

## VERARBEITUNGSMETHODE/-GERÄTE

Das Gemisch mit einer rostfreien Stahlspachtel gleichmässig auf dem gesamten Boden auftragen. Den Spachtel so benutzen, dass ausreichend Masse in alle Spalten und Fugen gepresst wird. Anwendung gegebenenfalls wiederholen.

Nach ca. 60 Minuten Trocknungszeit erfolgt der Schliiff mit einer 80er Schleifkörnung. Das Gemisch darf nur in den Spalten und Fugen zurückbleiben und muss von der Oberfläche restlos entfernt (abgeschliffen) werden. Im Anschluss Beendigung der Schleifarbeiten mittels Feinschliff, zur Vorbereitung der Oberfläche für die Versiegelung oder Ölung.

In Verbindung mit SYNTEKO® FAST FILLER können alle SYNTEKO® Parkettversiegelungen und SYNTEKO® Öle verwendet werden.

## GERÄTEREINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Universalreiniger reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

**Sika Schweiz AG**  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



**Produktdatenblatt**  
SYNTEKO® FAST FILLER  
September 2017, Version 01.01  
020813020110000003

# MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegeben technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

## LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vorschriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

## ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Für Informationen und Hinweise zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung von chemischen Produkten beachte man das jeweils neueste Sicherheitsdatenblatt (SDB) mit physikalischen, ökologischen, toxikologischen und anderen sicherheitsbezogenen Daten.

## RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

SYNTEKOFASFILLER-de-CHSYNTEKO-(09-2017)-1-1.pdf

**SYNTEKO®**

A SIKA COMPANY