

PROTEZIONE E RISANAMENTO DI EDIFICI

PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO

SIGILLATURA COMPOSITA PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI SOLETTE DI PONTI

	Sikadur®-188 Normal	Sikadur®-188 Rapid	Sika® Ergodur Pronto Pro
Base	Resina epossidica	Resina epossidica	PMMA
Particolarità	Sigillatura composita	Sigillatura composita	Sigillatura composita
Genere	Sigillatura in resina epossidica	Sigillatura in resina epossidica	Sigillatura PMMA
Componenti	2	2	2
Temperatura di messa in opera aria e sottofondo	+8 °C a +40 °C	+8 °C a +40 °C	-5 °C a +30 °C
Consistenza	Liquido	Liquido	Liquido
Messa in opera	Rullo, spatola in gomma, spazzola	Rullo, spatola in gomma, spazzola	Rullo, spatola in gomma, spazzola
Densità grezza della sostanza legante kg/l	Ca. 1,1	Ca. 1,1	Ca. 1,0
Tempo di passivazione a 20 °C	Ca. 30 min.	Ca. 20 min.	Ca. 15 min.

IMPERMEABILIZZAZIONI DI GALLERIE

	Sikagard® Wallcoat AT	Sikagard®-260 WPU
Impiego	Pareti in galleria e in interni	Pareti in galleria e in interni
Base	Resina epossidica acquosa	A base di poliuretano
Componenti	2	2
Consumo di materiale	Per 100 µm di spessore dello strato asciutto Ca. 0,30 kg/m ²	0.15 - 0.20 kg/m ² Schichtdicke 100 - 150 µm/Schicht
Ponte sulle fessure	No	No
Ammanitura	Chiusura pori con Sikadur-331 W	Chiusura pori con Sikadur-331 W
Configurazione cromatica	Sì	Bianco, Altri colori: su richiesta
Verarbeitungstemperatur	+10 °C a +30 °C	+8 °C a +35 °C