

# SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

## Sikagard<sup>®</sup>-752

### STUCCO FINE IN DISPERSIONE

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Stucco fine monocomponente in dispersione per i sistemi Sika<sup>®</sup> DecoWall R e Sika<sup>®</sup> DecoWall RW.

#### IMPIEGO

- Stucco fine specificatamente sviluppato per i sistemi per pareti decorative Sika<sup>®</sup> DecoWall R e Sika<sup>®</sup> DecoWall RW
- Per superfici verticali in bagni, docce e locali sanitari in ambienti abitativi
- Adatto alle costruzioni MINERGIE-ECO

#### VANTAGGI

- Monocomponente
- Buona resistenza meccanica
- Impermeabile ai liquidi
- Privo di solventi
- Perfettamente smerigliabile

#### INFORMAZIONI AMBIENTALI

**Informazione MINERGIE-ECO sul prodotto**  
Tenore di COV < 1% (prodotto pronto all'uso)

#### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Dispersione, legante organico con cariche minerali	
Imballaggi	Imballaggi da:	25 kg
Aspetto / Colore	Bianco	
Conservazione	Negli imballaggi originali: 12 mesi dalla data di produzione.	
Condizioni di stoccaggio	Immagazzinati a temperature tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto.	
Densità	~ 1.7 - 1.9 kg/l	(+23 °C)

#### INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza coesiva a trazione	> 1.0 N/mm <sup>2</sup>	(cedimento del calcestruzzo)
-------------------------------	-------------------------	------------------------------

## INFORMAZIONI DI SISTEMA

<b>Struttura del sistema</b>			
<b>Sika® DecoWall R</b>			
<b>Sistema</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Consumo</b>	
Mano di fondo:	1 - 2 x Sikagard®-751	1 - 2 x ~ 0.25 - 0.40 kg/m <sup>2</sup>	
1° strato di stucco, ~ 1.5 mm:	Sikagard®-752	~ 1.60 kg/m <sup>2</sup> /mm	
Allettamento rete:	Tessuto di rinforzo giallo	-	
2° strato di stucco, ~ 1.0 mm:	Sikagard®-752	~ 1.60 kg/m <sup>2</sup> /mm	
Sigillatura*:	2 - 3 x Sikafloor®-302 W+, colorato	~ 0.10 kg/m <sup>2</sup> /AG	
<b>Sika® DecoWall RW</b>			
<b>Sistema</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Consumo</b>	
Mano di fondo:	1 - 2 x Sikagard®-751	1 - 2 x ~ 0.25 - 0.40 kg/m <sup>2</sup>	
Impermeabilizzante, 2.0 mm min.:	Sikalastic®-1 K	~ 1.10 kg/m <sup>2</sup> /mm	
1° strato di stucco, ~ 1.5 mm:	Sikagard®-752	~ 1.60 kg/m <sup>2</sup> /mm	
Allettamento rete:	Tessuto di rinforzo giallo	-	
2° strato di stucco, ~ 1.0 mm:	Sikagard®-752	~ 1.60 kg/m <sup>2</sup> /mm	
Sigillatura*:	2 - 3 x Sikafloor®-302 W+, colorato	~ 0.10 kg/m <sup>2</sup> /AG	

\* Secondo la colorazione il potere coprente può essere limitato. Prevedere eventualmente più mani di lavoro. In caso di dubbio realizzare dei provini. Questi valori sono puramente indicativi e non considerano il maggior consumo dovuto alla porosità (potere assorbente) e alla rugosità del sottofondo, alle differenze di livello, ai resti di materiale nel contenitore ecc. Il consumo dipende in larga misura anche dalla tecnica di applicazione.

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

<b>Consumo</b>	~ 1.60 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Temperatura dell'aria</b>	+10 °C min. / +30 °C mass. La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.
<b>Punto di rugiada</b>	Evitare la formazione di condensa! Durante l'applicazione e l'indurimento la temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.
<b>Temperatura del sottofondo</b>	+10 °C min. / +30 °C mass. La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento.
<b>Tempo d'attesa tra i singoli strati</b>	<b>Sikagard®-752 su Sikagard®-751</b> ~ 3 - 4 ore ( +20 °C, ~ 50 % um.rel.) <b>Sikagard®-752 su Sikagard®-752</b> ~ 1 2 ore ( +20 °C, ~ 50 % um.rel.) Questi valori sono puramente indicativi e possono variare secondo le condizioni atmosferiche, in particolare la temperatura e l'umidità relativa dell'aria.

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### APPLICAZIONE

Consultare la direttiva di messa in opera «Sistemi Sika® DecoWall».

### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere asportato solo meccanicamente.

### ALTRE OSSERVAZIONI

La direttiva di messa in opera «Sistemi Sika® DecoWall» va imperativamente osservata al pari di tutte le condizioni preliminari.

Sikagard®-752 è adatto solamente per superfici verticali.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di personale con le necessarie conoscenze sulla messa in opera di rivestimenti decorativi per pareti e sull'osservanza dei relativi limiti d'applicazione. Si raccomanda di osservare le regole generali dell'edilizia.

### VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

### DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

### NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

#### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
Fax +41 58 436 45 84  
www.sika.ch



Sikagard-752\_it\_CH\_(04-2016)\_1\_1.pdf

#### Scheda dati del prodotto

Sikagard®-752  
aprile 2016, Version 01.01  
ID No.: 020406020010000075