

## SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

# Sikafloor®-15 Pronto

Rivestimento elastico bicomponente a base di PMMA



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Legante elastico bicomponente a indurimento rapido a base di polimetilmetacrilato.

### IMPIEGO

Sikafloor®-15 Pronto dovrebbe essere utilizzato soltanto da personale specializzato con la dovuta esperienza.

- Per un'esecuzione rapida di rivestimenti viscoelastici resistenti alle sollecitazioni meccaniche e chimiche in strati con spessore da 2 a 4 mm.
- Adatto alla realizzazione di rivestimenti nell'ambito dell'industria alimentare.
- Per il rivestimento rapido di rampe d'accesso e piani intermedi di autosilo e autorimesse sotterranee.
- Lo spolvero con sabbia di quarzo consente di realizzare superfici antisdrucchiolo.
- Lo spolvero con sabbia Colorquarz consente di realizzare superfici antisdrucchiolo altresì estetiche (solo in ambienti interni).

### VANTAGGI

- Indurimento molto rapido, anche a basse temperature
- Buona resistenza meccanica e chimica
- Elastico tenace
- Privo di solventi
- Parte integrante del sistema Sikafloor® Pronto

### CERTIFICATI / STANDARD

- Marcatura CE e Dichiarazione di prestazione conformi alla EN 13813: malta per massetti cementizi per l'impiego negli edifici
- ISEGA GmbH, Aschaffenburg (DE): dichiarazione di idoneità al contatto con alimenti per materiali e oggetti - rapporto di prova n. 51188 U20
- MPA NRW, Nordrhein-Westfalen (DE): verifica del comportamento al fuoco per Sikafloor® Pronto RB-25 secondo EN 13501-1, classificazione C<sub>fi</sub>-s1 - verbale di prova n. 231001323-3
- MPA NRW, Nordrhein-Westfalen (DE): verifica del comportamento al fuoco per Sikafloor® Pronto RB-55 secondo EN 13501-1, classificazione C<sub>fi</sub>-s1 - verbale di prova n. 231001323-6

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica

Polimetilmetacrilato

Imballaggi

Comp. A Sikafloor®-15 Pronto:	25 kg
Comp. B Sika® Pronto Hardener:	1 kg (10 sacchetti da 0.10 kg)
Comp. C Sikafloor® Pronto Filler:	25 kg
Comp. D Sika® Pronto Pigment <sup>1</sup> :	5 kg (10 sacchetti da 0.50 kg)

1. Per 25 kg di comp. A (Sikafloor®-15 Pronto) occorrono 2 kg di comp. D (Sika® Pronto Pigment).

Scheda dati del prodotto

Sikafloor®-15 Pronto

Aprile 2023, Versione 05.03

020813010020000001

<b>Conservazione</b>	Nell'imballaggio originale integro:		
	Comp. A Sikafloor®-15 Pronto:	12 mesi dalla data di produzione	
	Comp. B Sika® Pronto Hardener:	6 mesi dalla data di produzione	
	Comp. C Sikafloor® Pronto Filler:	5 anni dalla data di produzione	
	Comp. D Sika® Pronto Pigment:	24 mesi dalla data di produzione	
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +30 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere Sika® Pronto Hardener dal calore, dai raggi solari diretti, dall'umidità e dagli urti.		
<b>Aspetto / Colore</b>	Comp. A Sikafloor®-15 Pronto:	Liquido trasparente	
	Comp. B Sika® Pronto Hardener:	Polvere bianca	
	Comp. D Sika® Pronto Pigment:	~ RAL 7032	
	Colorazione standard: Altre tonalità su richiesta:	~ RAL 1002, 1004, 1011, 1020, 1023, 3003, 3009, 3011, 3020, 5002, 5010, 5015, 6002, 6011, 6021, 7001, 7016, 7023, 7030, 7031, 7035	
<b>Densità</b>	~ 0.98 kg/l	(+23 °C)	(DIN 51757)
<b>Contenuto solido in peso</b>	~ 100 %		
<b>Contenuto solido in volume</b>	~ 100 %		
<b>INFORMAZIONI TECNICHE</b>			
<b>Resistenza alla compressione</b>	Resina caricata:	~ 25 N/mm <sup>2</sup> (14 giorni, +23 °C)	(DIN 1164)
	Resina non caricata:	~ 15 N/mm <sup>2</sup> (7 giorni, +23 °C)	(DIN 1164)
<b>Resistenza alla flessione</b>	Resina caricata (1:2):	~ 50 % (+23 °C)	(ISO 527)
	Resina non caricata:	~ 143 % (0 °C)	(DIN 53504)
<b>Resistenza termica</b>	<b>Sollecitazione<sup>1</sup></b>	<b>Calore secco</b>	
	Permanente:	+40 °C	
	Breve, mass. 2 giorni:	+50 °C	
	Breve, mass. 1 ora:	+60 °C	
	Sopporta brevi esposizioni occasionali al calore <sup>1</sup> umido/bagnato fino a +80 °C (lavaggi al vapore ecc.).		
	1. Nessuna contemporanea sollecitazione chimica e meccanica e solamente nel sistema con uno spessore dello strato di ca. 3 - 4 mm.		
<b>Resistenza chimica</b>	Resistente a numerosi agenti chimici. Contattare il consulente tecnico di vendita di Sika Schweiz AG.		

## INFORMAZIONI DI SISTEMA

### Sistema

#### Sikafloor® Pronto RB-25 (~ 4.0 mm)

Rivestimento	Prodotto	Consumo
Mano di fondo:	Sikafloor®-13 Pronto	1 - 2 * 0.4 - 0.5 kg/m <sup>2</sup>
Strato di livellamento (se necessario):	1 p. peso Sikafloor®-15 Pronto Caricato con 2 p. peso Sikafloor® Pronto Filler	~ 1.60 kg/m <sup>2</sup> /mm (0.55 kg/m <sup>2</sup> legante + 1.05 kg/m <sup>2</sup> carica)
Strato di base:	1 p. peso Sikafloor®-15 Pronto Caricato con 2 p. peso Sikafloor® Pronto Filler	~ 3.6 kg/m <sup>2</sup> (1.2 kg/m <sup>2</sup> legante + 2.4 kg/m <sup>2</sup> carica)
Spolvero:	Miscela da cospargere Sikafloor® (0.3-0.8) <sup>1</sup> o Sika® Sabbia di quarzo 0.3-0.9 mm in abbondanza	~ 6.0 kg/m <sup>2</sup>
Sigillatura:	Sikafloor®-18 Pronto	1 - 2 * 0.6 - 0.8 kg/m <sup>2</sup>

#### Sikafloor® Pronto RB-55 (~ 6.0 mm)

Rivestimento	Prodotto	Consumo
Mano di fondo:	Sikafloor®-13 Pronto	1 - 2 * 0.4 - 0.5 kg/m <sup>2</sup>
Strato di livellamento (s necessario):	1 p. peso Sikafloor®-15 Pronto Caricato con 2 p. peso Sikafloor® Pronto Filler	~ 1.60 kg/m <sup>2</sup> /mm (0.55 kg/m <sup>2</sup> legante + 1.05 kg/m <sup>2</sup> carica)
Strato di allettamento:	Sikafloor®-15 Pronto (non caricato)	~ 1.6 kg/m <sup>2</sup>
Tessuto:	Sika® Reemat Premium	
Strato di base:	1 p. peso Sikafloor®-15 Pronto Caricato con 2 p. peso Sikafloor® Pronto Filler	~ 3.6 kg/m <sup>2</sup> (1.2 kg/m <sup>2</sup> legante + 2.4 kg/m <sup>2</sup> carica)
Spolvero:	Miscela da cospargere Sikafloor® (0.3-0.8) <sup>1</sup> o Sika® Sabbia di quarzo 0.3-0.9 mm in abbondanza	~ 6.0 kg/m <sup>2</sup>
Sigillatura:	Sikafloor®-18 Pronto	1 - 2 * 0.6 - 0.8 kg/m <sup>2</sup>

1. I sistemi Colorquarz con miscela da cospargere Sikafloor® e sigillatura trasparente Sikafloor®-18 Pronto sono adatti solo per applicazioni interne.

Questi valori sono puramente indicativi e non considerano il maggior consumo dovuto alla porosità e alla rugosità del sottofondo, alle differenze di livello, ai resti di materiale nel contenitore ecc.

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

### Rapporto di miscelazione

Per semplificare la lavorazione, frazionare gli imballaggi da 25 kg di Sikafloor®-15 Pronto.

Temperatura	Comp. A Sikafloor®-15 Pronto	Comp. B Sika® Pronto Hardener <sup>1</sup>	Comp. C Sikafloor® Pronto Filler	Comp. D Sika® Pronto Pigment
0 °C	12.5 kg	750 g (6 % in peso <sup>2</sup> )	25 kg	1 kg (8 % in peso <sup>2</sup> )
+10 °C	12.5 kg	500 g (4 % in peso <sup>2</sup> )	25 kg	1 kg (8 % in peso <sup>2</sup> )
+20 °C	12.5 kg	375 g (3 % in peso <sup>2</sup> )	25 kg	1 kg (8 % in peso <sup>2</sup> )
+30 °C	12.5 kg	250 g (2 % in peso <sup>2</sup> )	25 kg	1 kg (8 % in peso <sup>2</sup> )

1. La quantità di induritore necessaria varia in base alla temperatura del substrato e dell'ambiente.
2. I dati relativi alla percentuale di peso si riferiscono al peso del comp. A.

Consumo	~ 3.60 kg/m <sup>2</sup>	(Caricato)	
Temperatura dell'aria	Min. +5 °C, mass. +30 °C		
Umidità relativa dell'aria	Mass. 80 %		
Punto di rugiada	Evitare la formazione di condensa! Durante l'applicazione e l'indurimento la temperatura del sottofondo deve essere di almeno 3 °C superiore al punto di rugiada.		
Temperatura del sottofondo	Min. +5 °C, mass. +30 °C		
Umidità del sottofondo	Cfr. la scheda dati sulle caratteristiche del primer utilizzato.		
Tempo di impiego	<b>Temperatura</b>	<b>Durata</b>	
	+5 °C	~ 20 minuti	
	+10 °C	~ 15 minuti	
	+15 °C	~ 15 minuti	
	+20 °C	~ 15 minuti	
	+25 °C	~ 15 minuti	
	+30 °C	~ 10 minuti	
Tempo di indurimento	<b>Tempo d'attesa prima dell'applicazione di prodotti Sikafloor® Pronto su Sikafloor®-15 Pronto</b>		
	<b>Temperatura</b>	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>
	+5 °C	80 minuti	1.
	+10 °C	60 minuti	1.
	+15 °C	50 minuti	1.
	+20 °C	45 minuti	1.
	+30 °C	30 minuti	1.
	1. Nessun tempo d'attesa massimo sui substrati privi di qualsiasi impurità.		
	Questi valori sono indicativi e possono variare secondo le condizioni climatiche, in particolare la temperatura e l'umidità relativa dell'aria.		
	Tempo d'attesa prima dell'uso	<b>Temperatura</b>	<b>Praticabile</b>
+5 °C		80 minuti	3 ore
+10 °C		60 minuti	3 ore
+15 °C		50 minuti	3 ore
+20 °C		45 minuti	3 ore
+25 °C		35 minuti	3 ore
+30 °C		30 minuti	3 ore
<b>Importante:</b> Questi valori sono indicativi e possono variare secondo le condizioni climatiche.			

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## ALTRE OSSERVAZIONI

Proteggere Sikafloor®-15 Pronto applicato di fresco per almeno 1 ora dal vapore, dalla condensa e dall'acqua.

Non adatto a superfici esposte permanentemente all'acqua (per oltre il 25 % del tempo).

I sistemi Colorquarz con miscela da cospargere Sikafloor® e sigillatura trasparente Sikafloor®-18 Pronto sono adatti solo per applicazioni interne.

Mettere in opera con temperature discendenti per evitare la formazione di pori (fori «a punta di spillo»), che potranno comunque essere chiusi dopo una leggera smerigliatura applicando, ad esempio, una raschiatura composta da Sikafloor®-15 Pronto e il 3 % ca. di Sika® Tixotropizzante T.

Una valutazione inappropriata e un trattamento insufficiente delle crepe possono ridurre la durata di vita.

La sollecitazione simultanea con temperature elevate e carichi concentrati può lasciare delle impronte.

Se occorre riscaldare una tenda di protezione, si raccomanda l'utilizzo di riscaldatori elettrici. Gli apparecchi a combustione producono vapore e biossido di carbonio che possono pregiudicare il rivestimento.

Prima dell'indurimento completo i sistemi Sikafloor® Pronto emanano un intenso odore caratteristico. Durante la lavorazione e l'indurimento dei sistemi Sikafloor® Pronto allontanare i prodotti non sigillati e ogni tipo di alimento.

Nei locali chiusi provvedere ad una buona ventilazione.

Per garantire un indurimento ineccepibile, nei locali chiusi il ricambio d'aria deve essere di almeno 7 volte l'ora. Durante il rivestimento e l'indurimento utilizzare impianti per l'apporto e l'evacuazione dell'aria.

Utilizzare apparecchi che non generano scintille (con sistema antideflagrante Ex).

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### NATURA DEL SOTTOFONDO / PRETRATTAMENTO

Asciutto, pulito, sgrassato, senza pellicola di cemento, parti friabili o incoerenti.

Resistenza minima a compressione di 25 N/mm<sup>2</sup>, resistenza coesiva minima di 1.5 N/mm<sup>2</sup>.

Le impurità bituminose o fenoliche ostacolano l'indurimento e vanno perciò accuratamente rimosse. I massetti e i calcestruzzi in PCC o modificati con dispersioni sintetiche possono avere gli stessi effetti.

In caso di dubbio realizzare un'area di prova.

### Trattamento preliminare

Preparare il substrato mediante trattamento meccanico, ad es. pallinatura. Rimuovere completamente la pellicola di cemento per ottenere una superficie aperta texturizzata.

Rimuovere meccanicamente gli strati non sufficientemente portanti e le impurità e mettere a nudo i pori e le altre imperfezioni della superficie.

Eventuali interventi di livellamento, come il riempimento di nidi di ghiaia e di cavità, possono essere effettuati con i relativi prodotti delle linee Sikafloor® Pronto o Sikadur® Pronto.

Il substrato deve essere liscio e piano. Le asperità incidono sullo spessore dello strato. Eliminare eventuali sporgenze mediante smerigliatura.

Rimuovere accuratamente la polvere e le parti friabili o incoerenti utilizzando di preferenza un aspiratore industriale.

## MISCELAZIONE

Per agevolare la manipolazione, l'imballaggio da 25 kg può essere suddiviso in 2 porzioni da 12.5 kg. Le indicazioni qui di seguito si riferiscono a 12.5 kg di Sikafloor®-15 Pronto.

### Sikafloor®-15 Pronto con Sika® Pronto Pigment

Agitare brevemente Sikafloor®-15 Pronto. In un contenitore pulito miscelare la quantità indicata di Sika® Pronto Pigment (1 kg) in rapporto 1:1 con Sikafloor®-15 Pronto (1 kg) fino ad ottenere una pasta di pigmento omogenea e priva di grumi. Miscelare la quantità rimanente di Sikafloor®-15 Pronto (11.5 kg) con la pasta di pigmento e Sikafloor® Pronto Filler nella proporzione indicata, fino ad ottenere una massa omogenea.

Aggiungere quindi Sika® Pronto Hardener (vedi rapporto di miscelazione) e miscelare per 1 minuto, fino ad ottenere una massa omogenea. Versare il materiale miscelato in un recipiente pulito e rimescolare brevemente. Evitare di includere aria rimescolando troppo a lungo.

### Sikafloor®-15 Pronto non pigmentato

Agitare brevemente Sikafloor®-15 Pronto, aggiungere Sikafloor® Pronto Filler nella proporzione indicata e miscelare per ca. 1 minuto. Aggiungere quindi Sika® Pronto Hardener e miscelare per 1 minuto, fino ad ottenere una massa omogenea. Versare il materiale miscelato in un recipiente pulito e rimescolare brevemente. Evitare di includere aria rimescolando troppo a lungo.

Miscelare con agitatore a gabbia a uno o due bracci a basso regime (300 - 400 g/min). Negli ambienti chiusi utilizzare apparecchi che non generano scintille (sistema antideflagrante Ex).

## APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione verificare il tenore di umidità del substrato, l'umidità relativa dell'aria e il punto di rugiada.

### Ugualizzazione

Le superfici rugose vanno dapprima livellate. Applicare lo strato di ugualizzazione con racla o talocchia fino allo spessore desiderato.

### Strato di allettamento

Versare Sikafloor®-15 Pronto sul substrato e ripartire uniformemente il prodotto con una talocchia dentellata. Livellare e sfiatare immediatamente lo strato regolare di prodotto con un rullo frangibolle, eseguendo movimenti incrociati.

Srotolare Sika® Reemat Premium sulla resina bagnata. Sfiatare immediatamente premendo con un rullo in pelo d'agnello. Osservare una larghezza di sovrapposizione di almeno 50 mm. Per impregnare il tessuto in fibra di vetro, versare Sikafloor®-15 Pronto fresco su fresco e ripartire il prodotto con un rullo in pelo d'agnello o una spatola metallica.

#### Strato cosparso

Versare Sikafloor®-15 Pronto sul substrato e ripartire uniformemente il prodotto con una talocchia dentellata. Se necessario, livellare e sfiatare immediatamente lo strato regolare di prodotto con un rullo frangibolle, eseguendo movimenti incrociati. Non ripassare troppo a lungo per non ostacolare l'indurimento. Infine cospargere la superficie dapprima leggermente, poi in abbondanza. Dopo l'indurimento rimuovere la sabbia in eccesso.

**Attenzione:** A causa dell'indurimento rapido del materiale, le operazioni di rivestimento con Sikafloor®-15 Pronto vanno effettuate con rapidità, pianificando accuratamente i lavori. Per evitare segni di raccordo, lavorare fresco su fresco.

#### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con Sika® Diluente C immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere asportato solo meccanicamente.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

#### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

#### Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



#### Scheda dati del prodotto

Sikafloor®-15 Pronto  
Aprile 2023, Versione 05.03  
020813010020000001

Sikafloor-15Pronto-it-CH-(04-2023)-5-3.pdf