

PRODUKTDATENBLATT

Sika® ADPrep

Lösemittelhaltiger Haftreiniger für SikaFast® Klebstoffe

TYPISCHE PRODUKTEIGENSCHAFTEN (WEITERE ANGABEN SIEHE SICHERHEITSDATENBLATT)

Chemische Basis	Lösemittelhaltiger Haftvermittler	
Farbe (CQP001-1)	Farblos, klar	
Verarbeitungstemperatur	5 bis 40 °C	
Verarbeitungshinweise	Standard nur auf Polyamid Mit einem fusselfreien Papiervlies abwischen Mit Pinsel auftragen (höhere Schichtdicke)	
Verbrauch	abhängig von der Porosität des Untergrundes Standard: 50 ml/m ² Polyamid: 100 bis 200 ml/m ²	
Ablüfzeit	Standard ≥ 15 °C Standard < 15 °C auf Polyamid ≥ 15 °C auf Polyamid < 15 °C höchstens	1 Minute 3 Minuten 10 Minuten 20 Minuten 24 Stunden
Haltbarkeit	12 Monate ^A	

CQP = Corporate Quality Procedure

^{A)} Im verschlossenen Gebinde an einem trockenen Ort bei ≤ 25 °C lagern**BESCHREIBUNG**

Sika® ADPrep ist ein lösemittelhaltiger, farbloser Haftreiniger.
Sika® ADPrep wurde speziell zur Vorbehandlung von SikaFast® Klebstoffen entwickelt.

Produktvorteile

- Einfache Anwendung
- Geeignet für verschiedenste Untergründe
- Kurze Ablüfzeit

ANWENDUNGSBEREICH

Sika® ADPrep wird verwendet um die Haftung auf Untergründen wie Metallen und Kunststoffen vor dem Verkleben mit SikaFast® Klebstoffen zu verbessern.

Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet.

Um Haftung und Materialverträglichkeit sicherzustellen, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Haftflächen müssen sauber, trocken und frei von Fett, Öl, Staub und Verunreinigungen sein.

Die Haftung auf Untergründen kann durch zusätzliche Vorbehandlungsschritte wie schleifen und reinigen verbessert werden.

Mögliche Reinigungsmittel sind Sika® Remover-208 oder Sika® Cleaner P.

Verarbeitung

Klebeflächen mit einem sauberen, fusselfreien, mit Sika® ADPrep befeuchteten (nicht nassem) Papiervlies abwischen. Bei Verwendung auf Polyamid mit einem Pinsel auftragen.

Das Papiervlies oder den Pinsel niemals in den Haftreiniger eintauchen. Oberfläche nur mit einer sauberen Seite des Papiervlieses abwischen. Das Papiervlies jedes Mal wechseln und dasselbe Vlies nicht zweimal befeuchten.

Sika® ADPrep muss sparsam verwendet werden, da ein Überschuss an Haftreiniger zu einem Haftungsversagen führen kann.

Wird der vorbehandelte Bereich nicht innerhalb der maximalen Abluftzeit verklebt, muss der Aktivierungsvorgang wiederholt werden (nur einmalig möglich).

Die optimale Verarbeitungs- und Oberflächentemperatur liegt zwischen 15 °C und 25 °C.

Verbrauch und Art der Anwendung hängen von der Beschaffenheit der Untergründe ab.

Dose sofort nach jedem Gebrauch dicht verschliessen.

WICHTIGE HINWEISE

Sika® ADPrep enthält Lösemittel. Bei empfindlichen und frischen Lacken ist eine Trübung der Oberfläche möglich. Vorversuche müssen durchgeführt werden.

Sika® ADPrep nicht auf porösen Untergründen anwenden, da bei unvollständiger Ablüftung die Aushärtung des Kleb-/Dichtstoffes verhindert werden kann. Gegebenenfalls angrenzende Bereiche abdecken.

Nach dem ersten Öffnen sollte der Haftreiniger bei regelmässiger Anwendung nach ca. zwei Monaten, bei seltenem Öffnen der Dose nach drei Monaten entsorgt werden.

Sika® ADPrep nicht mit anderen Substanzen verdünnen oder mischen.

WEITERE INFORMATIONEN

Die hier enthaltenen Informationen dienen nur zur allgemeinen Orientierung. Hinweise zu spezifischen Anwendungen sind auf Anfrage bei der technischen Abteilung der Sika Industry erhältlich.

Folgende Dokumente sind zusätzlich verfügbar:

- Sicherheitsdatenblatt

GEBINDE

Dose	250 ml
------	--------

HINWEIS MESSWERTE

Alle in diesem Datenblatt genannten technischen Werte basieren auf Laborversuchen. Auf Grund von uns nicht beeinflussbarer Umstände können aktuell gemessene Werte variieren.

ARBEITSSCHUTZBESTIMMUNGEN

Für den Umgang mit unseren Produkten bei Transport, Handhabung, Lagerung und Entsorgung sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen sowie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.

PRODUKTDATENBLATT

Sika® ADPrep
Version 03.02 (04 - 2024), de_CH
014560030010001000

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch

