

NUOVO!



SPATOLATURA FINE CEMENTIZIA R3 Sika MonoTop[®]-725 T

PROTEZIONE DEL CALCESTRUZZO DUTTILE E RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

- Monocomponente
- Eccellente lavorabilità
- Speciale per la costruzione di gallerie
- Elevate caratteristiche meccaniche

Sika MonoTop®-725 T

CARATTERISTICHE MIGLIORATE

- Monocomponente
- Bianco
- Lavorabilità semplice ed eccellente
- Resistenze elevate e tenace contro le intemperie
- Può essere integrata con sabbia di quarzo
- Ottima adesione su calcestruzzo ($f_c \sim 3 \text{ N/mm}^2$)
- Lungo tempo di passivazione ($> 80 \text{ min.}$)
- Elevata resistenza alla diffusione di CO_2 ($sd > 440 \text{ m}$)

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Chiusura di pori e cavità su grandi superfici e spatolatura fine.
- Specialmente idonea nei sistemi con rivestimenti Sikagard®.
- Ripristino statico e non statico rilevante del calcestruzzo (EN 1504-9: sistemi 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 7.1, 7.2).
- Offre una buona protezione contro la carbonatazione e la corrosione indotta da cloro.

COLLAUDATO PER

- EN 1504-3 ed EN 1504-2: Kiwa GmbH, Flörsheim (DE)
- OS2 ed OS4 nel sistema con Sikagard® Wallcoat AT: LPM, Beinwil am See (CH)

	Spessore dello strato (mm)	Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore $q_{\text{vapor}} \mu$	Base chimica	Componenti	Rivestibile con Sikagard® acrilato, poliuretano o resina epossidica	Granulometria massima	Passivazione [in minuti]	Trazione adesiva su sottofondo in calcestruzzo f_{ct} [N/mm ²]	Classe secondo EN-1504-3	Viscosità	Come spatolatura raschiata semplice	Resistenza agli agenti chimici	Si può integrare con sabbia di quarzo	Resistente alle intemperie	Costruzione di gallerie
Sika MonoTop®-723 Eco	0.6 - 5	120	cementizio	1	≥ 4 giorni	0.2	60	~ 2	R3	bassa					
Sika MonoTop®-725 T	0.6 - 3	260	cementizio	1	≥ 4 giorni	0.2	80	~ 3	R3	molto bassa					
Sikadur®-331 W	0 - 2	630	resina epossidica	2	≥ 1 giorno	0	45	> 3	-	molto bassa					

molto idoneo
 idoneo
 limitatamente idoneo



Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato le condizioni commerciali generali vigenti.



SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurich

Contatto
Telefono +41 58 436 40 40
sika@sika.ch · www.sika.ch

BUILDING TRUST

