

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

SikaScreed®-46 Terrazzo Filler

Rasatura minerale alla veneziana a indurimento rapido per la chiusura di pori e cavità



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rasatura minerale alla veneziana a indurimento rapido per la chiusura di pori e cavità nella matrice SikaScreed®-45 Terrazzo Binder.

IMPIEGO

- Rasatura pori per SikaScreed®-45 Terrazzo Binder
- Per la chiusura di pori e cavità
- Per la riparazione di piccoli difetti

VANTAGGI

- Sistema compatibile con SikaScreed®-45 Terrazzo Binder
- Miscelazione semplice e veloce
- Autodistendente e disaerante
- Semplice lavorazione a mano o meccanica
- Biancastro, può essere tinto individualmente con idonei pigmenti ossidi in polvere
- Può essere levigato dopo 2 ore

INFORMAZIONI AMBIENTALI

EMICODE EC1^{PLUS}: emissioni ridottissime

CERTIFICATI / STANDARD

Collaudo antifuoco ai sensi della EN 13501-1, classe A1

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Legante ternario speciale Il prodotto non va assolutamente mescolato con altri leganti!
Imballaggi	Sacco: 25 kg Pallet: 40 x 25 kg (1 000 kg)
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 9 mesi dalla data di produzione
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +25 °C. Conservare all'asciutto. Richiudere immediatamente gli imballaggi iniziati.
Aspetto / Colore	Biancastro
Peso specifico apparente	~ 0.9 kg/l

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

I dati tecnici si riferiscono a una temperatura di +20 °C e a un'umidità relativa del 65 %. Temperature inferiori accrescono i valori indicati, temperature superiori li riducono.

Mentre fa presa, proteggere la rasatura dai raggi solari, dalle correnti d'aria, dal gelo, dalla pioggia battente e da temperature ambientali elevate (superiori a +30 °C).

La messa in opera e la lavorazione della superficie influiscono notevolmente sull'aspetto della pavimentazione e sulla chiusura dei pori. SikaScreed®-46 Terrazzo Filler va impiegato unicamente da posatori professionali di pavimentazioni alla veneziana dopo aver realizzato con successo delle aree di prova.

Si esclude in linea generale ogni garanzia/responsabilità derivante dalla combinazione di SikaScreed®-46 Terrazzo Filler con prodotti di terzi (ad es. impregnazioni ecc.) e riguardo all'aspetto visivo della pavimentazione alla veneziana.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

NATURA DEL SOTTOFONDO

La superficie da rasare deve essere piana, umida opaca, priva di polvere, oli e grassi.

È fondamentale che i pori e le cavità siano privi di polvere di smerigliatura. A tal fine, inondare brevemente la superficie con acqua pulita e rimuovere immediatamente l'acqua in eccesso con un aspiratore per liquidi.

Per evitare un eccessivo consumo di materiale, il grado di smerigliatura desiderato dovrebbe essere raggiunto possibilmente prima di applicare la rasatura pori.

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Prebagnare a sufficienza il substrato prima dell'applicazione, evitando ristagni d'acqua.

Sostituire a intervalli regolari la rasatura miscelata e abbondantemente applicata per evitare contaminazioni con particelle estranee.

MISCELAZIONE

SikaScreed®-46 Terrazzo Filler può essere miscelato con pigmenti ossidi in polvere selezionati e acqua potabile pulita.

Versare in un recipiente pulito la quantità indicata di acqua di miscelazione. Aggiungere lentamente il componente in polvere e miscelare la rasatura con un agitatore manuale fino ad ottenere una massa omogenea priva di grumi della consistenza desiderata.

I lotti pigmentati devono poter essere ricostruiti in dettaglio così da garantire un aspetto uniforme del progetto/edificio.

APPLICAZIONE

Applicazione a mano

Stendere la rasatura pori autodistendente con una spatola a lama larga, lavorando SikaScreed®-46 Terrazzo Filler nei pori con movimenti uniformi.

Durante la messa in opera, mantenere il substrato umido opaco/bagnato. Se necessario, inumidire nuovamente il supporto con un mocio o un nebulizzatore a pressione e acqua pulita. Si dovrebbe ottenere un film cremoso non troppo bagnato. Evitare di far scorrere la spatola a secco sulla superficie asciutta.

Dopo almeno 2 ore di attesa, il film di rasatura pori asciutto e opaco può essere rimosso meccanicamente (a secco!).

In base alla quantità e alle dimensioni dei pori e delle cavità, all'incidenza della luce sulla superficie e alle aspettative del committente/progettista, potrebbero essere necessarie più mani di lavoro.

Applicazione meccanica

Stendere la rasatura pori autodistendente con monospazzola dotata di lamina di gomma appropriata.

Distribuire il prodotto sulla superficie umida opaca e massaggiarlo subito meccanicamente nel supporto, in maniera uniforme.

Durante la messa in opera, mantenere il substrato umido opaco/bagnato. Se necessario, inumidire nuovamente il supporto con un nebulizzatore a pressione e acqua pulita. Si dovrebbe ottenere un film cremoso non troppo bagnato. Evitare di far scorrere la spatola a secco sulla superficie asciutta.

Scheda dati del prodotto

SikaScreed®-46 Terrazzo Filler

Ottobre 2023, Versione 01.01

020815020010000162

Dopo almeno 2 ore di attesa, il film di rasatura pori asciutto e opaco può essere rimosso meccanicamente (a secco!).

In base alla quantità e alle dimensioni dei pori e delle cavità, all'incidenza della luce sulla superficie e alle aspettative del committente/progettista, potrebbero essere necessarie più mani di lavoro.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire tutti gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto
SikaScreed®-46 Terrazzo Filler
Ottobre 2023, Versione 01.01
020815020010000162

SikaScreed-46TerrazzoFiller-it-CH-(10-2023)-1-1.pdf