

## SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

## SikaProof® ExTape-100

Nastro perimetrale autoadesivo per il sistema SikaProof®

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Nastro perimetrale autoadesivo costituito da una pellicola portante grigia in alluminio/PET e, su un lato, da un rivestimento butilico con pellicola protettiva rimovibile.

## VANTAGGI

- Elevata aderenza ed ermeticità
- Applicazione facile
- Pellicola protettiva divisibile sul lato butilico

## IMPIEGO

Sigillatura di giunti di testa esterni e dettagli per il sistema SikaProof® applicato successivamente.

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

|                          |   |          |
|--------------------------|---|----------|
| Imballaggi               | Larghezza del rotolo:   | ~ 100 mm |
|                          | Lunghezza del rotolo:   | ~ 20 m   |
|                          | Cartone:  | 6 rotoli |
| Aspetto / Colore         | Pellicola portante:   | grigio   |
|                          | Gomma butilica:   | nero     |
|                          | Pellicola protettiva:   | bianco   |
| Conservazione            | Nell'imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione  |          |
| Condizioni di stoccaggio | Temperatura di magazzino tra +5 °C e +25 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere da raggi solari diretti, pioggia, neve, ghiaccio, umidità ecc. |          |
| Spessore effettivo       | Spessore totale ( $d_{\text{eff}}$ ):   | ~ 1.0 mm |

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Temperatura dell'aria      | Min. +5 °C, mass. +35 °C  |  |
| Temperatura del sottofondo | Min. +5 °C, mass. +35 °C<br>La temperatura minima va osservata anche durante l'indurimento. |  |

# INFORMAZIONI DI SISTEMA

## Struttura del sistema

I seguenti prodotti sono parte integrante della posa successiva del sistema SikaProof®:

| Rivestimento                 | Prodotto   |
|------------------------------|--|
| Mano di fondo:               | SikaProof® Primer-02   |
| Adesivo:                     | SikaProof® Adhesive-02   |
| Membrane impermeabilizzanti: | SikaProof® A+ 08<br>SikaProof® A+ 12<br>SikaProof®-808<br>SikaProof®-810 |
| Nastro adesivo:              | SikaProof® ExTape-100  |

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## ALTRE OSSERVAZIONI

SikaProof® ExTape-100 va messo in opera solamente da personale adeguatamente istruito da Sika. La direzione lavori è tenuta a richiedere e verificare le attestazioni di formazione.

Non applicare SikaProof® ExTape-100 in caso di pioggia persistente o neve.

Le superfici da incollare (giunti e collegamenti) devono essere puliti e asciutti e avere una temperatura di almeno +5 °C (con temperature inferiori occorre adottare adeguate precauzioni).

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

### REGOLAMENTO (CE) N. 1907/2006 - REACH

Questo articolo è un oggetto ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 lett. e dell'ordinanza federale sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (OPChim, RS 813.11). Il prodotto non contiene sostanze che vengono rilasciate in condizioni d'uso normali. Per l'immissione sul mercato, il trasporto e l'utilizzo del prodotto non sussiste alcun obbligo di una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'art. 19 della medesima ordinanza. Per un utilizzo sicuro, seguire le istruzioni riportate nella scheda tecnica del prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene sostanze estremamente problematiche ai sensi dell'Allegato 3 OPChim o dell'elenco di sostanze candidate pubblicato dall'Agenzia europea delle sostanze chimiche ECHA in concentrazioni superiori allo 0.1 % in peso

Sika Schweiz AG  
(W/V)  
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
www.sika.ch

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### NATURA DEL SOTTOFONDO

Asciutto, pulito, privo di grasso, olio e parti incoerenti.

### APPLICAZIONE

Rimuovere la pellicola protettiva, applicare SikaProof® ExTape-100 sul lato liscio, giallo o grigio, della membrana impermeabilizzante SikaProof® e premere con decisione con un rullo.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.



Scheda dati del prodotto  
SikaProof® ExTape-100  
Novembre 2024, Versione 01.01  
020720308000000019

SikaProofExTape-100-it-CH-(11-2024)-1-1.pdf

