

# SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

## SikaBond®-42 Parquet

Adesivo per parquet in dispersione povero di acqua



### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo per parquet monocomponente, povero di acqua, privo di solventi, in dispersione.

### IMPIEGO

Per incollaggi a tutta superficie su massetti cementizi, spatolature e livelline appropriate legate con cemento e pannelli di legno in ambienti interni di:

- Parquet maschiato fino a 22 mm (rovere)
- Massello senza assemblaggio maschio/femmina fino a 10 mm (rovere)
- Parquet incollato
- Blocchetti di legno RE e WE
- Lamine in costa
- Parquet multistrato

### VANTAGGI

- Adesivo rigido come da ISO 17178
- Monocomponente, pronto all'uso
- Privo di solventi
- Povero di acqua
- Sviluppo rapido delle resistenze
- Resistenza al taglio molto elevata
- Nessuna interazione dannosa con le sigillature per parquet SYNTEKO®
- Adatto su pavimenti riscaldati

### CERTIFICATI / STANDARD

EMICODE EC1, emissioni debolissime

### INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Dispersione di polivinilacetato		
Imballaggi	Secchio di plastica:	13 kg	
Colore	Marrone chiaro		
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione		
Condizioni di stoccaggio	A temperature di magazzinaggio tra +5 °C e +25 °C. Conservare al fresco e all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.		
Densità	~ 1.4 kg/l		

### INFORMAZIONI TECNICHE

Durezza Shore A	~ 80	(28 giorni, +23 °C, 50 % um. rel.)	(DIN 53505)
Resistenza a trazione	≥ 3.0 N/mm <sup>2</sup>	(28 giorni, +23 °C, 50 % um. rel.)	(DIN 53504)

<b>Allungamento a rottura</b>	~ 40 %	(28 giorni, +23 °C, 50 % um. rel.)	(DIN 53504)
<b>Resistenza a taglio per trazione</b>	≥ 3.0 N/mm <sup>2</sup>	(28 giorni, +23 °C, 50 % um. rel.)	(DIN EN 14293)

## INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

<b>Consumo</b>	<b>Incollaggio a tutta superficie</b> Secondo il tipo di parquet: 600 - 1 100 g/m <sup>2</sup> TKB B3, B11 Secondo il substrato, ad es. rugosità, e le dimensioni del parquet può essere necessario utilizzare una spatola a denti più profondi (per prevenire la formazione di cavità).		
<b>Temperatura dell'aria</b>	Min. +15 °C, mass. +35 °C		
<b>Umidità relativa dell'aria</b>	Min. 40 %, mass. 70 %		
<b>Temperatura del sottofondo</b>	Durante l'applicazione e fino all'indurimento completo di SikaBond®-42 Parquet, la temperatura del substrato deve essere di minimo +15 °C, al massimo +20 °C per i pavimenti riscaldati.		
<b>Umidità del sottofondo</b>	<b>Tenore di umidità ammesso su pavimenti non radianti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2.3 % CM per massetti cementizi</li> <li>▪ 6 - 9 % CM per pannelli truciolari (misurato con igrometro per legno)</li> </ul> <b>Tenore di umidità ammesso su pavimenti radianti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1.5 % CM per massetti cementizi</li> </ul> Per quanto concerne il tenore di umidità e la qualità del substrato, osservare le indicazioni generali di posa fornite dal fabbricante del parquet.		
<b>Tempo di indurimento</b>	~ 2.0 mm ogni 24 ore	(+23 °C, 50 % um. rel.)	Il pavimento può essere sollecitato o smerigliato dopo 24 - 48 ore.  SikaBond®-42 Parquet raggiunge le resistenze finali dopo ca. 48 ore, secondo le condizioni climatiche e la quantità di adesivo applicata.
<b>Tempo pelle / Tempo di posa</b>	~ 10 minuti	(+23 °C, 50 % um. rel.)	

## ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

### PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO

Il substrato deve presentarsi pronto per la posa, ovvero piano, solido, pulito, asciutto e privo di polvere, ai sensi dei requisiti SIA 253.

#### Calcestruzzo, massetti cementizi

Smerigliare il substrato, ad es. con smerigliatrice a disco, fino ad ottenere una superficie solida e mordente. Pulire accuratamente con un aspiratore industriale. Primerizzare i substrati molto assorbenti con Sika-floor®-01 Primer con un rapporto di miscelazione di 1:3.

#### Pannelli truciolari

Avvitare o incollare al substrato affinché siano sicuri e saldamente aderenti.

#### Altri substrati

Contattare il Servizio tecnico di Sika Schweiz AG.

Per maggiori informazioni consultare la scheda dati sulle caratteristiche del rispettivo prodotto o contattare il Servizio tecnico di Sika Schweiz AG.

### ATTREZZI / APPLICAZIONE

SikaBond®-42 Parquet viene colato direttamente dal secchio sul substrato e ripartito uniformemente con la spatola dentata. Premere bene gli elementi del parquet nel letto di adesivo fino a bagnare completamente il lato da incollare. Serrare quindi gli elementi con l'apposito martello o pestello. Molti tipi di pavimento in legno richiedono una battitura successiva. Secondo il tipo di parquet, mantenere lungo il perimetro una distanza di 8 -15 mm tra parquet ed elementi strutturali.

Osservare imperativamente le indicazioni generali di posa fornite dal fabbricante del parquet.

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire tutti gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Il materiale indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Per la pulizia della pelle utilizzare le salviettine Sika® Cleaning Wipes-100.

In caso di impurità sulla superficie del parquet, prima dell'uso verificare la compatibilità.

## VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

## DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

## ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

### Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch

### Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16  
CH-8048 Zurigo  
Tel. +41 58 436 40 40  
sika@sika.ch  
www.sika.ch



### Scheda dati del prodotto

SikaBond®-42 Parquet  
Agosto 2018, Versione 02.02  
02051203000000054

SikaBond-42Parquet-it-CH-(08-2018)-2-2.pdf